



SAKRET KSp „SILICATE“ SILIKAATKRUNDI KONTSENTRAAT

20.02.15.

Multifunktsionaalne vesialuseline silikaatkrundi kontsentraat ehitustöödeks.

Kasutuskohad:

- Sise- ja välistingimustes
- Seintele ja lagedele

Rakendused:

- Kasutatav suure või vähese imavusega mineraalsetel pindadel.
- Aluspindade veeimavuse ühtlustamiseks enne silikaatvärviga värvimist.
- Aluspindade tolmuwabaks muutmiseks.
- Aluspindade veeimavuse ühtlustamiseks ja parema nakkuvuse saavutamiseks enne krohvimis- ja pahteldamistööd mineraalsete materjalidega (lubikroovid, lubitsemmentkroovid, lubipahtlid jms).
- Sobilik kivipindade (nt.paekivist või betoonist) ilmastikukindluse tõstmiseks ilma järelviimistluseta, kuivades jääb täismatt ja värvusetu, säilitades aluspinna naturaalse väljanägemise.
- Sobilik betoonist, silikaattelistest, paekivist, poorbetoonist ja keramsiitplokkidest pindadele, lubi-, lubitsemment- ja tsemmentsegudega krohvitud pindadele, silikaat-, lubi- või kriitvärviga värvitud pindadele, tsemmentkiudplaatidele.
- Maalritööde RYL 2012 tooteliigituse nr. 114 ja 161.

Omadused:

- Lahustivaba, vesialuseline
- Kuivades moodustab
- Kontsentraat, veega lahjendatav
- UV-kindel
- Kõrge veeauru läbilaskvusega
- Kiiresti kuivav
- Piimjas, kuivades värvusetu ja täismatt
- Lõhnatu

Koostisained:

- Kaaliumsilikaadi ja polümeeride lahus

Tehnilised andmed:

| | |
|--|--|
| Värvus | piimjas |
| pH tase | 10-12 |
| Tihedus | Ca 1,05-1,07 kg/l |
| Lenduvate osakeste (VOC) sisaldus | 6 g/l |
| Kulu | 50 kuni 100 ml/m ² (vaata kulutabelit lahtrist Töö käik) |
| Kuivamisaeg | Puutekuiv 45 min, ülevärvitav 12 h möödudes |
| Õhu- ja aluspinna temperatuur pealekandmise ajal | +5 ...+25°C |
| Suhteline õhuniiskus pealekandmise ajal | Alla 80% |



SAKRET KSp „SILICATE“ SILIKAATKRUNDI KONTSENTRAAT

20.02.15.

Aluspinna ettevalmistamine:

- Aluspind peab olema kuiv, õli- ja mustusevaba.
- Eemaldada pudenev krohv, kooruv värv, puhastada silikoonist või muudest hermeetikutest.
- Kui pinnad on eelnevalt värvitud sünteetiliste värvidega, puhastada pinnad täielikult olemasolevast värvist.
- Hallituste, vetikate või samblikega saastunud pinnad puhastada esmalt mehaaniliselt ja seejärel töödelda biotsiidse vahendiga Sakret FR.
- Enne kruntimistöde algust on vanadel viimistletud pindadel soovitatav teostada proovikruntimine, et veenduda materjali imavuses ja nakkuvuses.
- Enne kruntimist hoolikalt kinni katta klaas- ja metallpinnad.

Töö käik:

- Enne kasutamist loksutada või segada läbi.
- Krunt lahjendada veega sõltuvalt aluspinnast järgnevalt:
 - Paekivi 1:2 (kontsentraadi kulu ca 70 ml/m²)
 - Betoon 1:3 (kontsentraadi kulu ca 50 ml/m²)
 - Mineraalsed krohvid 1:2 (kontsentraadi kulu ca 70 ml/m²)
 - Silikaattellis 1:3 (kontsentraadi kulu ca 50 ml/m²)
 - Poorbetoon, keramsiitplokid 1:1 (kontsentraadi kulu ca 100 ml/m²)
 - Lubivärv 1:2 (kontsentraadi kulu ca 70 ml/m²)
 - Silikaatvärv 1:3 (kontsentraadi kulu ca 50 ml/m²)
 - Kriidised pinnad 1:1 (kontsentraadi kulu ca 100 ml/m²)
- Krunt kanda pinnale pintslil, maalrirulli või pihusti abil märg-märjale meetodil.
- Värvitava pinna kruntimiseks kanda pinnale maalrirulli abil.
- Pintslil või maalrirulliga vertikaalsete pindade kruntimiseks kanda krunti tilkumise vältimiseks suunaga alt ülesse.
- Soovitatav on kanda pinnale sellises koguses nagu pind suudab imada.

Täiendav info toote kasutamise kohta:

- Tööriistad pesta koheselt peale kasutamist veega.
- Kõrge suhtelise õhuniiskuse või madalama, kui +10°C õhutemperatuuri korral soovitate krunditud pindadel enne nende viimistlemist lasta kuivada vähemalt 12 tundi.
- Krundiga määratud klaasist või glasuuritud plaadist pinnad puhastada koheselt veega, krundi kuivades muutub pind matiks.

Pakend:

- Plastkanister 5 l, alusel 72 tk
- Plastkanister 10 l, alusel 40 tk

Säilitamine:

- Säilitada külma eest kaitstuna suletud originaalpakendis.
- Optimaalseim säilitustemperatuur +10 ...+20°C.
- Säilivusaeg originaalpakendis 24 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast.

Utiliseerimine:

- Kasutuskõlbmatu, realiseerimisaja ületanud toode ja plastpakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele.

Ohutusnõuded:

- Hoiduda krundi silmadesse sattumise eest.
- Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole.
- Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskardiga.

TOOTE TEHNILINE KIRJELDUS



SAKRET KSp „SILICATE“ SILIKAATKRUNDI KONTSENTRAAT

20.02.15.

Täiendaf informatsioon:

- Toodeud Euroopa Liidus. Toote ametlik esindaja Eestis Sakret OÜ, Mäo küla, Paide vald 72751, Järvamaa, tel: 666 7230, www.sakret.ee, info@sakret.ee

Toote tehnilise kirjelduses välja toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja avalikustanud kirjeldusest erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihotstarbeliise kasutamise eest. Toode või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis.