



## SAKRET OAD ELASTIC (endise nimega OAD Plus) ÜHEKOMPONENTNE VEETÖKKEMASTIKS

10.01.15.

Ühekompontne vesialuseline kasutusvalmis veetökkemastiks

### Kasutuskohad:

- Sisetingimustes
- Põrandatele ja seintele

### Rakendused:

- Kasutatav vannitubade, dušširuumide, saunaruumide (välja arvatud leiliruumid) ja pesuruumide seinte ja põrandate hüdroisolatsioonikihi tegemiseks
- Mittekasutatav basseini hüdroisolatsiooniks
- Sobilik betoonist, tellistest, poorbetoonist, lubisement- ja tsementsegudega tasandatud pindadele, kipskartong-, puitlaast- ja tsementkiudplaatidele
- Keraamilise, täismassist, klinker- või looduskivist plaatide alla
- Sobilik kasutamiseks köetavatel põrandatel
- Plaaditav plaatimissegudega:
  - SAKRET FKe
  - SAKRET FKW
  - SAKRET FFK
  - SAKRET FFKs

### Omadused:

- Elastne
- Kõrge pingetaluvusega
- Kõrge leelisekindlusega
- Väga hea töödeldavusega

### Koostisained:

- Sünteetiline kautšuk
- Inertsed täitained
- Pigment

### Tehnilised andmed:

Värvus	kollane
Mahuline kuivjääk %	65 ± 1
Tihedus	Ca 1,35 kg/l
Khipaksus seinal kuivanuna (ISO 2808)	minimaalselt 0,4 mm kahes kihis
Khipaksus põrandal kuivanuna (ISO 2808)	minimaalselt 0,6 mm kahes kihis
Kulu 2 kihis	0,92 kg/m <sup>2</sup>
Kulu 3 kihis	1,38 kg/m <sup>2</sup>
Kuivamisaeg	sõltuvalt õhutemperatuurist 4 kuni 8 tundi ühe kihi kohta
Õhu- ja aluspinna temperatuur pealekandmise ajal	+10 ...+30°C
Ekspluatatsioonitemperatuur	0 - +90°C



## SAKRET OAD ELASTIC (endise nimega OAD Plus) ÜHEKOMPONENTNE VEETÖKKEMASTIKS

10.01.15.

### Aluspinna ettevalmistamine:

- Aluspind peab olema püsiv, kandev, kuiv, tolmu-, õli- ja mustusevaba
- Pinnad tasandada vajadusel Sakreti põrand- või seinatasandussegudega
- Kuni 500µm laiused aluspinna praod ja mõrad võib sillata veetökkemastiksiga, laiemate pragude sildamise jaoks kasutada mastiksis armeerimiskangast. Veenduda, et tegemist ei oleks ehitusdünaamiliste pragudega!
- Pinnad puhastada tolmuimejaga
- Aluspinna niiskus ei tohi ületada 85% RH
- Põrandaküte tuleb välja lülitada vähemalt 2 ööpäeva enne veetökkemastiksi pealekandmist
- Ettevalmistatud pinnad kruntida kuni 1:4 veega lahjendatud nakkekrundiga Sakret OAD Elastic Primer

### Töö käik:

- Enne kasutamist segada mastiks hästi läbi
- Mastiks kanda pinnale 2 või 3 ühtlase kihina pintsliga või rulli abil, järgides iga järgneva kihi pealekandmise vahelist kuivamisega (4-8 h)
- Ruumi nurkades ja vuukides kasutada kihtide vahel armeerivat kangas-riba või spetsiaalseid nurgatugevduselemente, läbiviikude ja trappide ümber kasutada selleks ettenähtud mansette või armeerimiskangast
- Veetökkemastiksiga kaetud pinnal lasta enne plaatimist täielikult kuivada (ca 12 tundi)

### Täiendav info toote kasutamise kohta:

- Detailne Sakreti hüdroisolatsioonisüsteemi paigaldusjuhend on saadaval [www.sakret.ee](http://www.sakret.ee) või [info@sakret.ee](mailto:info@sakret.ee).
- Mastiksi pealekandmisel võib õhu- ja aluspinna töötemperatuur olla +10 ...+30°C
- Tööriistad pesta koheselt peale kasutamist veega
- Kaitsta mastiksiga kaetud pinda otsese UV-kiirguse eest
- Kuivanud mastiksit saab pindadelt eemaldada ainult mehaaniliselt, eemaldamise abimeetmena võib kasutada ka ehitusfööniga kuumutamist

### Pakend:

- Plastämber 1 kg, kartongkarbis 24 tk
- Plastämber 5 kg, alusel 80 tk
- Plastämber 10 kg, alusel 32 tk
- Plastämber 20 kg, alusel 16 tk

### Säilitamine:

- Säilitada külma eest kaitstuna suletud originaalpakendis
- Optimaalseim säilitustemperatuur +10 ...+30°C
- Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast

### Utiliseerimine:

- Hangunud kasutuskõlbmatu toode ja plastpakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele

### Ohutusnõuded:

- Hoiduda mastiksi silmadesse sattumise eest
- Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole
- Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskardiga

### Täiendav informatsioon:

- Toode Euroopa Liidus. Toote ametlik esindaja Eestis Sakret OÜ, Mäo küla, Paide vald 72751, Järvamaa, tel: 666 7230, [www.sakret.ee](http://www.sakret.ee), [info@sakret.ee](mailto:info@sakret.ee)

# TOOTE TEHNILINE KIRJELDUS



Värvus	Kulu	Pakend	Kogus hulgipakendis	EAN-kood
Kollane	Ca. 0,92-1,38 kg/ m <sup>2</sup>	1 kg	24 tk (kartongkarbis)	
Kollane	Ca. 0,92-1,38 kg/ m <sup>2</sup>	5 kg	80 tk (puitalusel)	
Kollane	Ca. 0,92-1,38 kg/ m <sup>2</sup>	10 kg	32 tk (puitalusel)	
Kollane	Ca. 0,92-1,38 kg/ m <sup>2</sup>	20 kg	16 tk (puitalusel)	

Toote tehnilise kirjelduses välja toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja avalikustanud kirjeldusest erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihotstarbeliise kasutamise eest. Toode või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis.