

## GRUNTS SAKRET OAD ELASTIC PRIMER

15 08 05

Grunts koncentrāts pirms hidroizolācijas OAD ELASTIC uzklāšanas.

**Pielietojums:**

- Iekšdarbiem
- Sienu un grīdu apdarei

**Piemērotība:**

- Uzlabo hidroizolācijas SAKRET OAD ELASTIC virsmas adhēziju;
- Nostiprina pamatni

**Īpašības:**

- Laba saķere ar dažādiem materiāliem
- Laba virsmas mehāniskā izturība
- Zema ūdens absorbcija
- Nesatur šķīdinātājus

**Komponentes:**

- Ūdens polimērdispersija
- Piedevas

**Tehniskie dati:**

Agegātstāvoklis	Šķidra
Krāsa	Balta
pH	7-9
Blīvums, g/cm <sup>3</sup>	1,00±0,01
Šķīdība (ūdenī), +20°C	laba
Žūšanas laiks, h	~4

**Pamatnes sagatavošana:**

Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.

**Izstrāde:**

- Pirms lietošanas grunti labi jā sajauc.
- Uznešanai izmanto otu vai rulli
- Stabilām un blīvām virsmām grunti atšķaidīt ar tīru, aukstu ūdeni proporcijās 1:4
- Koka, ģipškartona, saplākšņa u.c. līdzīgām virsmām lietot neatšķaidītu
- Izstrādes temperatūra +5°C līdz +25°C

**Papildus norādījumi izstrādei:**

- Izvairieties no peļķu un notecējumu veidošanās, gruntij ir pilnībā jāiesūcas virsmā
- **Grunti nejaukt ar citiem materiāliem!** Tas var izraisīt materiāla īpašību kardinālas izmaiņas.
- Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas

**Patēriņš, kg/m<sup>2</sup>:**

- Ģipškartons – 0,100
- Kokšķiedras plāksne – 0,800
- Betons (sauss) – 0,120, betons (mits) – 0,120

Patēriņš atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, kā arī no uznešanas metodes un apstākļiem.

**Iepakojums:**

- PP pudele 1 kg/ 15 gb. Kastē/ pilna palete 360 gb.
- PP kanna 3 kg/30 gb. Pakā/ pilna palete 72 gb.
- PP kanna 10 kg/ pilna palete 36
- PP kanna 20 kg/ pilna palete 22 gb.

**Uzglabāšana:**

- Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši
- Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +30°C



## GRUNTS SAKRET OAD ELASTIC PRIMER

**15 08 05**

- 
- Utilizācija:**
- Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām .
- 
- Drošības informācija:**
- Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.
- Papildus informācija:**
- Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%.
  - **Nesasaldēt!**

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Balta	1 kg	360 gb./ pal.	4751006562813
Balta	3 kg	72 gb./pal.	4751006566217
Balta	10 kg	36 gb./pal.	4751006561595
Balta	20 kg	22 gb./pal.	4751006562110

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdz sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.