

## Pigments apmetumu tonēšanai.

05 08 15

Minerālais pigments minerālo apmetumu un javu tonēšanai

- Pielietojums:**
- Iekšdarbiem un ārdarbiem
  - Sienu apdarei

- Piemērotība:**
- Krāsainiem betoniem
  - Mūrjavu, cementa un kaļķu krāsu izgatavošanai
  - Visu veida cementa un kaļķu saistvielas būvmateriāliem

- Īpašības:**
- Noturīgs pret UV starojumu
  - Efektīva sistēma izmaksu ziņā
  - Pigmenti ir neorganiskas izcelsmes, kas nodrošina ilgstošu toņu noturību jebkurā klimatā
  - Būvniecībā iespējams apvienot divas operācijas – apmešanu un krāsošanu
  - Nesatur šķīdinātājus

- Komponentes:**
- Minerālais pigments
  - Pildvielas

<b>Tehniskie dati:</b>	Agegātstāvoklis	pulverveida
	Krāsa	130 – sarkana; 920 – dzeltena 375 – melna; 01 – zaļa 686 – brūna; 4960 - orandža
	pH	3,5-8
	Šķīdība (ūdenī), +20°C	Veido emulsiju

**Pamatnes sagatavošana:** Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.

Virsmai pirms apmetuma uzklāšanas jābūt gruntētai ar grunti SAKRET PG

- Izstrāde:**
- Pievienojiet pigmentam siltu ūdeni līdz atzīmei uz trauciņa sienas
  - Aizveriet trauciņu un rūpīgi to sakratiet līdz pigments ir vienmērīgi izšķīdis ūdenī
  - Visu pigmenta šķīdumu pievieno ūdenim, kas paredzēts dekoratīvā apmetuma sagatavošanai
  - Pievienojiet SAKRET sauso apmetuma maisījumu
  - Rūpīgi samaisiet apmetumu, pagaidiet 10 min. Un samaisiet atkārtoti
  - Klājiet dekoratīvo apmetumu uz iepēkš gruntētas virsmas (tumšu toņu gadījumā, grunti iesakam tonēt)
  - Izstrādes temperatūra +5°C līdz +25°C

- Papildus norādījumi izstrādei:**
- Lai nodrošinātu vienmērīgu virsmas krāsojumu, ievērojiet vienam maisam pievienojamā pigmenta un ūdens daudzumu. Lietojiet precīzi tādu pašu ūdens daudzumu katram nākamajam apmetuma maisam.
  - Ja apmetuma java darba laikā sāk saistīties, nepievienojiet ūdeni, bet atkārtoti samaisiet.
  - Uzklājot dekoratīvo apmetumu, jācenšas visu virsmu noklāt vienā piegājienā. Ja tas nav iespējams, veidojiet savienojumu vietas ar krāsotāju lentes palīdzību. Brīvi veidota savienojuma vieta starp dažādos laikos klātu apmetumu, vēlāk būs viegli pamanāma.
  - Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas

## Pigments apmetumu tonēšanai.

05 08 15

<b>Patēriņš, :</b>	Viens pigmenta trauciņš paredzēts vienam maisam (25 kg) SAKRET dekoratīvā apmetuma (SBP vai MRP).
<b>Iepakojums:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PE glāzīte 0,5 l/ kastē 24 gb./ pilna palete 576 gb..</li> </ul>
<b>Uzglabāšana:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 48 mēneši</li> <li>Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +30°C</li> </ul>
<b>Utilizācija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām .</li> </ul>
<b>Drošības informācija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.</li> </ul>
<b>Papildus informācija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apmetums un krāsu pigmenti ir minerālas izcelsmes, tāpēc žūšanas laikā to tonis mainīsies atkarībā no žūšanas apstākļiem.</li> <li>Svaigu apmetumu sargājiet no lietus un pārāk straujas izžūšanas, izvairieties no tiešiem saules stariem apstrādes laikā.</li> <li>Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%.</li> </ul>

Krāsas kods	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
130-1	200 g	576 gb/ pal.	4751006561182
130-2	200 g	576 gb/ pal.	4751006561199
130-3	200 g	576 gb/ pal.	4751006561205
686-1	200 g	576 gb/ pal.	4751006561212
686-2	200 g	576 gb/ pal.	4751006561229
686-3	200 g	576 gb/ pal.	4751006561236
920-1	200 g	576 gb/ pal.	4751006561243
920-2	200 g	576 gb/ pal.	4751006561250
920-3	200 g	576 gb/ pal.	4751006561267
4960-1	200 g	576 gb/ pal.	4751006561274
4960-2	200 g	576 gb/ pal.	4751006561281
4960-3	200 g	576 gb/ pal.	4751006561298
375-1	200 g	576 gb/ pal.	4751006561304
375-2	200 g	576 gb/ pal.	4751006561311
375-3	200 g	576 gb/ pal.	4751006561328
01-1	200 g	576 gb/ pal.	4751006561335
01-2	200 g	576 gb/ pal.	4751006561342
01-3	200 g	576 gb/ pal.	4751006561359

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdz sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.