

ZIEMAS PLASTIFIKĀTORS ZP-1/ MŪRJAVU UN BETONA PLASTIFICĒJOŠĀ PIEDEVA

15 08 05

Plastificējošā piedeva betonam un mūrjavām darbam ziemas apstākļos.
Atbilstības sertifikāta Nr. 1327-BPD-0537; LVS EN 934-2:2009, T2.

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------|----------|----|-----|----------------------------|-----------|-------|-------|---------------------|--------|
| Pielietojums: | <ul style="list-style-type: none"> • Cementa saistvielas produktu konsistences uzlabošanai ziemas apstākļos | | | | | | | | | | |
| Piemērotība: | <ul style="list-style-type: none"> • Transportbetonam un citiem cementa saistvielas produktiem, darbam ziemas apstākļos | | | | | | | | | | |
| Īpašības: | <ul style="list-style-type: none"> • Ļauj plastificēt betonu vai mūrjavu līdz S4 pakāpei un iestrādāt pie negatīvām temperatūrām; • Neveicina betona noslāņošanos; • Palielina betona lieces stiprību; • Nesatur hlora jonus. • Nodrošina markas stiprības rādītājus pēc pozitīvas apkārtējās gaisa temperatūras iestāšanās | | | | | | | | | | |
| Komponentes: | <ul style="list-style-type: none"> • Nātrija formiāta un tiosulfāta šķīdums • Nātrija lignosulfonāti • Piedevas | | | | | | | | | | |
| Tehniskie dati: | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Forma</td> <td style="text-align: center;">Šķidrums</td> </tr> <tr> <td>pH</td> <td style="text-align: center;">6-8</td> </tr> <tr> <td>Blīvums, g/cm³</td> <td style="text-align: center;">1,16±0,01</td> </tr> <tr> <td>Krāsa</td> <td style="text-align: center;">Brūna</td> </tr> <tr> <td>Sausais atlikums %:</td> <td style="text-align: center;">29-31%</td> </tr> </table> | Forma | Šķidrums | pH | 6-8 | Blīvums, g/cm ³ | 1,16±0,01 | Krāsa | Brūna | Sausais atlikums %: | 29-31% |
| Forma | Šķidrums | | | | | | | | | | |
| pH | 6-8 | | | | | | | | | | |
| Blīvums, g/cm ³ | 1,16±0,01 | | | | | | | | | | |
| Krāsa | Brūna | | | | | | | | | | |
| Sausais atlikums %: | 29-31% | | | | | | | | | | |
| Pamatnes sagatavošana: | Veidņi un būves elementi (bloki, ķieģeļi, paneļi u. c.) jāatīra no sniega un ledus. | | | | | | | | | | |
| Izstrāde: | <ul style="list-style-type: none"> • Pirms lietošanas plastificējošo piedevu labi jāsamaisa. • Piedevu pievieno kopā ar ūdeni, kas paredzēts betona vai maisījuma sagatavošanai • Ieteicams ūdens – cementa attiecībā ierēķināt piedevas daudzumu, kā ūdens daļu.. • Piedevas lietošana neatbrīvo no betonēšanas noteikumu ievērošanas ziemas apstākļos. | | | | | | | | | | |
| Papildus norādījumi izstrādei: | <ul style="list-style-type: none"> • Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas | | | | | | | | | | |
| Patēriņš % uz 1 kg cementa: | <ul style="list-style-type: none"> • Pie temperatūras 0÷-5°C 1,5 ÷ 2,5 • Pie temperatūras -5÷-10 °C 2,5 ÷ 3,8 • Pie temperatūras -10÷-15 °C 3,8 ÷ 5 | | | | | | | | | | |
| Iepakojums: | <ul style="list-style-type: none"> • PP pudele 1l/ kastē 15 gb./ pilna palete 360 gb. • PP kannas 5 l/ pilna palete 72 gb. • PP kannas 10 l/ pilna palete 36 • PP kannas 20 l/ pilna palete 22 gb. • PP kontainers 1000 l | | | | | | | | | | |
| Uzglabāšana: | <ul style="list-style-type: none"> • Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 24 mēneši | | | | | | | | | | |
| Utilizācija: | <ul style="list-style-type: none"> • Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām . | | | | | | | | | | |
| Drošības informācija: | <ul style="list-style-type: none"> • Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās. | | | | | | | | | | |


**ZIEMAS PLASTIFIKĀTORS ZP-1/ MŪRJAVU UN BETONA
PLASTIFICĒJOŠĀ PIEDEVA**
15 08 05
Papildus informācija:

•

| Krāsa | Iepakojums 1 | Iepakojums 2 | Svītrkods |
|-------|--------------|--------------|---------------|
| Brūna | 1 l | 360 gb./pal. | 4751006565104 |
| Brūna | 5 l | 72 gb./pal. | 4751006565111 |
| Brūna | 10 l | 36 gb./pal. | 4751006565135 |
| Brūna | 25 l | 22 gb./pal. | 4751006565128 |

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdz sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.