



SAKRET NSP- ĀTRI CIETĒJOŠA PAŠIZLĪDZINOŠĀ MASA GRĪDĀM

15 09 03

Betona grīdu izlīdzināšanai (stiprības klase C25 saskaņā ar standartu LVS EN 13813:2005L).

Pielietojums:

- Grīdas pamatnes izlīdzināšanai pirms nobeiguma apdares.
- Betona virsmām.
- Betona pamatnes defektu izlabošanai.
- Virsma, kas izlīdzināta ar grīdas izlīdzinošo masu, var noklāt ar flīzēm, PVC, dažādu veidu paklājiem bez papildus apstrādes.
- Piemērots apsildāmo grīdu ierīkošanai.
- Iekšdarbiem.
- Izstrādājams ar rokām vai maisītāju.

Īpašības:

- Augsta mehāniskā noturība.
- Pašizlīdzinošā masa.
- Pelēkā krāsā.

Komponentes:

- Portlandcements.
- Inertās pildvielas.
- Tehnoloģiskās piedevas.

Tehniskie dati:

Pievienojamais ūdens daudzums uz:	25 kg	aptuveni 5,25-5,50 l
Nobriešanas laiks:	aptuveni 3 min.	
Izstrādes laiks:	aptuveni 30 minūtes	
Slāņa biezums:	3-20 mm	
Gaisa un pamatnes temperatūra:	no +5°C līdz +25°C	
Spiedes stiprība pēc 28 diennaktīm:	≥ 25 N/mm ²	
Maksimālais grauda izmērs:	≤ 0,6 mm	
Var staigāt:	pēc aptuveni 4 stundām	
Var noklāt ar flīzēm:	pēc aptuveni 36 stundām	
Var noklāt ar parketu, linoleju, polimērpārklājumiem:	pēc aptuveni 7 diennaktīm, ja grīdas mitrums atbilst pārklājuma pamatnes mitruma prasībām	
Ugunsdrošības klase	A1 (nedegošs)	

Pamatnes sagatavošana:

- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.
- Īpaši blīvas un gludas virsmas apstrādāt ar abrazīvu materiālu.
- Betona virsmas jāgruntē ar grunti **SAKRET BG** vai ar ūdeni atšķaidītu koncentrētu grunti **SAKRET UG**, attiecībā 1:2.
- Sausas un stipri uzsūcošas virsmas jāgruntē divas reizes!
- Šaubu gadījumā jāizmēģina uz neliela laukuma.

Izstrāde:

- Sauso maisījumu iejaukt tīrā traukā ar aukstu, tīru ūdeni līdz izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem.
- Sagatavoto javu izturēt 3 minūtes un atkārtoti samaisīt.
- Masu izliet uz sagatavotās virsmas (slāņa biezums ne mazāk kā 3 mm) un izlīdzināt ar garu metālisku špakteljāpstiņu vai ar zoboto ķelli.
- Lai uzlabotu vismas kvalitāti, izlietā masa kamēr nav sacietējusi, jāapstrādā ar speciālo adatu rullīti.
- Visus darbus jāveic ievērojot grīdu iekļāšanas tehnoloģijas noteikumus.



SAKRET NSP- ĀTRI CIETĒJOŠA PAŠIZLĪDZINOŠĀ MASA GRĪDĀM

15 09 03

Papildus norādījumi izstrādei:	<ul style="list-style-type: none"> Vietās ap kolonnām, sienu savienojuma vietām u.c. jāizmanto kompensācijas lenta. Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni! Silto grīdu ierīkošanas gadījumā, apsildi atslēgt 5 dienas pirms darbu uzsākšanas un ieslēgt ne ātrāk kā pēc 28 diennaktīm. Aizliegts lietot uz ģipša vai anhidrīda pamatnēm!
Patēriņš:	<ul style="list-style-type: none"> Aptuveni. 16 kg/m² sausā maisījuma, ja slāņa biezums ir 10 mm.
Iepakojums:	<ul style="list-style-type: none"> Papīra maiši 25 kg / pilna palete 48 gb.
Uzglabāšana:	<ul style="list-style-type: none"> Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt. Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 6 mēneši.
Utilizācija:	<ul style="list-style-type: none"> Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu. Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā papīru, kurš laminēts ar plēves starpkārtu.
Drošības informācija:	<ul style="list-style-type: none"> Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini! Satur šķīstošā sešvērtīgā hroma Cr (VI) jonus ≤ 0,0002%. Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.
Papildus informācija:	<ul style="list-style-type: none"> Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras (> +25°C). Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%. Ražotāju norāda burti pēc datuma: EST - OŪ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB SAKRET LT.

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Pelēka	25 kg	48 gb./pal.	4751006560796

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.