



SAKRET CC – SMALKĀ NOBEIGUMA ŠPAKTELE FASĀDĒM

15 09 15

Smalkā fasāžu cementa-kaļķu špaktele.

- Pielietojums:**
- Fasāžu gludajai špaktelēšanai.
 - Tikai minerālu virsmu špaktelēšanai!
 - Iekšdarbiem un ārdarbiem.

- Īpašības:**
- Augsta tvaiku caurlaidība.
 - Ūdens un sala izturīga.
 - Slīpējama.

- Komponentes:**
- Portlandcements.
 - Kaļķhidrāts.
 - Inertās pildvielas.
 - Tehnoloģiskās piedevas.

Tehniskie dati:	Pievienojamais ūdens daudzums uz:	1 kg	aptuveni 0,31 l
		10 kg	aptuveni 3,1 l
	Nobriešanas laiks:	aptuveni 5 min.	
	Izstrādes laiks:	aptuveni 1 stunda	
	Vienas kārtas biezums:	0 - 3 mm	
	Var slīpēt:	pēc 48 stundām	
	Izstrādes temperatūra:	no +5°C līdz +25°C	
	Ugunsdrošības klase	A1 (nedegošs)	

- Pamatnes sagatavošana:**
- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsas paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.
 - Minerālās virsmas un ģipškartonu jāgruntē ar grunti **SAKRET BG** vai ar ūdeni atšķaidītu koncentrētu grunti **SAKRET UG**, attiecībā 1:4.
 - Drūpošas virsmas jāgruntē ar dzļumgrunti **SAKRET TGW**.
 - Ja špaktele tiks izmantota uz virsmas, kas ir bijusi pārklāta ar plēvi veidojošu krāsu, tad tā no mehāniski virsmas jāatdala un jānostiprina ar grunti **SAKRET UG**, atšķaidītu ar ūdeni attiecībā 1:3 vai **SAKRET TGW**.

- Izstrāde:**
- Špakteles pagatavošanai, sauso maisījumu iejaukt tīrā traukā ar aukstu ūdeni līdz izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem. Pēc nobriešanas laika atkārtoti samaisīt.
 - Sagatavoto maisījumu uz virsmas uzklāt ar špaktelelāpstiņu un vienmērīgi izlīdzināt.
 - Sacietējušu var slīpēt ar smalku smilšpapīru vai ar slīpējamo sietiņu!

- Papildus norādījumi izstrādei:**
- Špakteles pagatavošanai ieteicams lietot mikseri ar 600 apgriezieniem minūtē.
 - Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!

- Patēriņš:**
- Aptuveni 1,43 kg/m², ja slāņa biezums ir 1 mm.

- Iepakojums:**
- Plastmasas spaiņi 10 kg.

- Uzglabāšana:**
- Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt.
 - Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 24 mēneši.



SAKRET CC – SMALKĀ NOBEIGUMA ŠPAKTELE FASĀDĒM

15 09 15

Utilizācija:	- Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu. - Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām.
Drošības informācija:	- Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini! - Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.
Papildus informācija:	- Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras ($> +25^{\circ}\text{C}$). - Tehniskie dati attiecas uz temperatūru $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ un relatīvo gaisa mitrumu $50\pm 5\%$.

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Balta	10 kg	30 gb./pal.	4751006562745

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās (http://www.sakret.lv/wp-content/uploads/2015/09/DDL_CC.pdf), deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā (http://www.sakret.lv/wp-content/uploads/2015/09/EID_CC.pdf).