

PORTLANDCEMENTS CEM I 42,5 N

15 09 16

Portlandcements celtniecības javu un betona izgatavošanai.

Pielietojums:

- Celtniecības javu, betona, bruģakmeņu, apdares plākšņu, dekoratīvo paneļu, skulptūru, šuvju aizpildītāju izgatavošanai.

Īpašības:

- Augsta fizikāli-mehāniskā izturība.
- Pelēkā krāsā.

Komponentes:

- Portlandcements.

Tehniskie dati:	Tips saskaņā ar standartu EN 197-1:	CEM I 42,5 N
	Stiprības klase:	42,5
	Spiedes stiprība pēc 2 diennaktīm:	≥ 10 MPa
	Spiedes stiprība pēc 28 diennaktīm:	≥ 42,5 MPa
	Saistīšanās laiks:	≥ 60 min.
	Ūdenī šķīstošā hroma saturs Cr ⁶⁺ :	≤ 2 mg/kg

Izstrāde:

- Cementu un pildvielas iebērt tīrā traukā vai betona maisītājā, samaisīt ar aukstu, tīru ūdeni līdz izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem un izstrādāt.
- Maisīšanas ilgums vismaz 1,5 minūtes.

Papildus norādījumi izstrādei:

- Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!
- Pēc betona ieklāšanas tas ir jānosēd.
- Neļaut svaigam betonam izžūt vai sasalt.

Iepakojums:

- Papīra maisi 5 kg / pilna palete 200 gb.

Uzglabāšana:

- Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Iepļestu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosēgt.
- Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 6 mēneši.

Utilizācija:

- Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā arvietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu.
- Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām.

Drošības informācija:

- Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini!
- Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.

Papildus informācija:

- Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras (> +25°C).

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītirkods
Pelēks	5 kg	200 gb. /pal.	4751006560581

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazinieties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.