



## SAKRET CLP+ – CEMENTA-KALĶĀ APMETUMS

15 09 11

Cementa-kalķa java apmešanai (stiprības klase CS II saskaņā ar standartu EN 998-1)

- Pielietojums:**
- Cementa-kalķa apmetums sienu un griestu apmešanai.
  - Iekšdarbiem un ārdarbiem.
  - Tikai minerālu virsmu apmešanai!
  - Izstrādājams ar rokām vai maisītāju.

- Īpašības:**
- Augsta mehāniskā un klimatiskā noturība.
  - Pelēkā vai baltā krāsā.

- Komponentes:**
- Portlandcements.
  - Inertās pildvielas.
  - Tehnoloģiskās piedevas.

Tehniskie dati:	Pievienojamais ūdens daudzums uz:	25 kg	aptuveni 4,5-4,7 l
			40 kg
Nobriešanas laiks:	aptuveni 3 min.		
Izstrādes laiks:	aptuveni 2 stundas		
Gaisa un pamatnes temperatūra:	no +5°C līdz +25°C		
Maksimālais grauda izmērs:	līdz 1,0 mm		
No 25 kg sausa maisījuma var pagatavot:	aptuveni 18 litrus javas		
No 40 kg sausa maisījuma var pagatavot:	aptuveni 29 litrus javas		
Ugunsdrošības klase	A1 (nedegošs)		

- Pamatnes sagatavošana:**
- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.
  - Īpaši blīvas un gludas virsmas apstrādāt ar abrazīvu materiālu.
  - Stipri uzsūcošas minerālās virsmas jāgruntē ar grunti **SAKRET BG** vai ar ūdeni atšķaidītu koncentrētu grunti **SAKRET UG**, attiecībā 1:3.
  - Īpaši blīvas un gludas betona virsmas jāgruntē ar kvarca grunti **SAKRET QG**.

- Izstrāde:**
- Sauso maisījumu iejaukt tīrā traukā ar aukstu, tīru ūdeni līdz izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem.
  - Sagatavoto javu izturēt 3 minūtes un atkārtoti samaisīt.
  - Visus darbus jāveic ievērojot cementa javu apmešanas vai remontdarbu tehnoloģijas noteikumus!

- Papildus norādījumi izstrādei:**
- Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!

- Patēriņš:**
- Aptuveni. 15 kg/m<sup>2</sup> sausā maisījuma, ja slāņa biezums ir 10 mm.

- Iepakojums:**
- Papīra maiši 25 kg / pilna palete 48 gb.
  - Papīra maiši 40 kg / pilna palete 36 gb.



## SAKRET CLP+ – CEMENTA-KALĶĀ APMETUMS

15 09 11

- Uzglabāšana:**
- Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Iepilēt vai attaisīt iepakojumu nekavējoties nasegt.
  - Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši.
- 
- Utilizācija:**
- Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā arvietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu.
  - Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā papīru, kurš laminēts ar plēves starpkārtu.
- 
- Drošības informācija:**
- Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini!
  - Satur šķīstošā sešvērtīgā hroma Cr (VI) jonus ≤ 0,0002%.
  - Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.
- Papildus informācija:**
- Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras (> +25°C).
  - Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%.
  - Ražotāju norāda burti pēc datuma: EST - OÜ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB SAKRET LT.

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Pelēka	25 kg	48 gb./pal.	4751006562066
Pelēka	40 kg	36 gb./pal.	4751006560062
Balta	25 kg	48 gb./pal.	4751006562073

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.