



SAKRET FS- IZLĪDZINOŠĀ MASA GĪDĀM

15 09 03

Grīdu pamatnes izlīdzināšanai (stiprības klase C25 saskaņā ar standartu LVS EN 13813:2005L).

Pielietojums:

- Grīdas pamatnes izlīdzināšanai pirms nobeiguma apdares.
- Betona pamatnes defektu izlabošanai. izlīdzinošo masu grīdām var lietot uz betona un citu minerālo materiālu pamatnēm.
- Horizontālo starppaneļu šuvju aizpildīšanai.
- Virsma, kas izlīdzināta ar grīdas izlīdzinošo masu, var noklāt ar flīzēm bez papildus apstrādes.
- Pārklājot virsmu ar plāniem grīdu segumiem, virsmu vispirms nepieciešams papildus izlīdzināt ar pašizlīdzinošo grīdas masu **SAKRET NSP**.
- Ārdarbiem un iekšdarbiem.
- Piemērots apsildāmo grīdu ierīkošanai.
- Izstrādājams ar rokām vai maisītāju.

Īpašības:

- Augsta mehāniskā un klimatiskā noturība.
- Pelēkā krāsā.

Komponentes:

- Portlandcements.
- Inertās pildvielas.
- Tehnoloģiskās piedevas.

Tehniskie dati:

Pievienojamais ūdens daudzums uz:	25 kg	aptuveni 2,6-2,8l
Nobriešanas laiks:	aptuveni 3 min.	
Izstrādes laiks:	aptuveni 90 minūtes	
Slāņa biezums:	10-60 mm	
Gaisa un pamatnes temperatūra:	no +5°C līdz +25°C	
Spiedes stiprība pēc 28 diennaktīm:	≥ 25 N/mm ²	
Maksimālais grauda izmērs:	≤ 2,5 mm	
No 25 kg sausa maisījuma var pagatavot:	aptuveni 12,3 litrus javas	
Ugunsdrošības klase	A1 (nedegošs)	

Pamatnes sagatavošana:

- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.
- Īpaši blīvas un gludas virsmas apstrādāt ar abrazīvu materiālu.
- Stipri uzsūcošas minerālās virsmas jāgruntē ar grunti **SAKRET BG** vai ar ūdeni atšķaidītu koncentrētu grunti **SAKRET UG**, attiecībā 1:3.
- Sausas un stipri uzsūcošas virsmas jāgruntē divas reizes!

Izstrāde:

- Sauso maisījumu iejaukt tīrā traukā ar aukstu, tīru ūdeni līdz izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem.
- Sagatavoto javu izturēt 3 minūtes un atkārtoti samaisīt.
- Masu izliet uz sagatavotās virsmas (slāņa biezums ne mazāk kā 10mm) un izlīdzināt.
- Visus darbus jāveic ievērojot grīdu ieklāšanas tehnoloģijas noteikumus.

Papildus norādījumi izstrādei:

- Vietās ap kolonnām, sienu savienojuma vietām u.c. jāizmanto kompensācijas lenta.
- Lielu virsmas laukumu konstrukcijās, jāievēro deformācijas šuvju intervālus.
- Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!
- Aizliegts lietot uz ģipša vai anhidrīda pamatnēm!



SAKRET FS- IZLĪDZINOŠĀ MASA GĪDĀM

15 09 03

Patēriņš:	Aptuveni. 20 kg/m² sausā maisījuma, ja slāņa biezums ir 10 mm.
Iepakojums:	Papīra maisi 25 kg / pilna palete 48 gb.
Uzglabāšana:	- Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt. - Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši.
Utilizācija:	- Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu. - Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā papīru, kurš laminēts ar plēves starpkārtu.
Drošības informācija:	- Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini! - Satur šķīstošā sešvērtīgā hroma Cr (VI) jonus ≤ 0,0002%. - Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.
Papildus informācija:	- Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras (> +25°C). - Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%. - Ražotāju norāda burti pēc datuma: EST - OÜ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB SAKRET LT.

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Pelēka	25 kg	48 gb./pal.	4751006563605

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.