



## SAKRET GMS – JAVA PORBETONA UN GĀZSILIKĀTBLOKU MŪRĒŠANAI

15 09 03

Cementa plānkārtas mūrjava (līme) precīzo porbetona un gāzsilikāta bloku, kā arī precīzo silikātbloku mūrēšanai (stiprības klase M10 saskaņā ar standartu EN 998-2).

- Pielietojums:**
- Visa veidu iekšējo un ārējo sienu mūrēšanai.
  - Var izmantot arī kā remontsastāvu bloku ģeometrijas atjaunošanai, kā arī nodrupušu daļu salīmēšanai.
  - Iekšdarbiem un ārdarbiem.

- Īpašības:**
- Augsta mehāniskā un klimatiskā noturība.
  - Pelēkā vai baltā krāsā.

- Komponentes:**
- Portlandcements.
  - Inertās pildvielas.
  - Tehnoloģiskās piedevas.

<b>Tehniskie dati:</b>	Pievienojamais ūdens daudzums uz:	25 kg	aptuveni 5,9-6,0 l
	Nobriešanas laiks:	aptuveni 3 min.	
	Izstrādes laiks:	aptuveni 3 stundas	
	Gaisa un pamatnes temperatūra:	no +5°C līdz +25°C	
	Spiedes stiprība pēc 28 diennaktīm:	≥ 10 N/mm <sup>2</sup>	
	Mūrjavas kārtas biezums:	2-3 mm	
	Maksimālais grauda izmērs:	līdz 0,61 mm	
	No 25 kg sausa maisījuma var pagatavot:	aptuveni 18 litrus javas	
	Ugunsdrošības klase	A1 (nedegošs)	

- Pamatnes sagatavošana:**
- Mūrēšanai paredzētiem blokiem ir jābūt tīriem, nesamirkušiem un neapledojušiem.
  - Mūrēšanai un remontdarbiem paredzētai virsmai ir jābūt sausai, stingrai, noturīgai, bez plaisām.
  - Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.
  - Īpaši blīvas un gludas virsmas apstrādāt ar abrazīvu materiālu.
  - Stipri uzsūcošas minerālās virsmas jāgruntē ar grunti **SAKRET BG** vai ar ūdeni atšķaidītu koncentrētu grunti **SAKRET UG**, attiecībā 1:3.

- Izstrāde:**
- Sauso maisījumu iejaukt tīrā traukā ar aukstu, tīru ūdeni līdz izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem.
  - Sagatavoto javu izturēt 3 minūtes un atkārtoti samaisīt.

- Papildus norādījumi izstrādei:**
- Visus darbus jāveic ievērojot cementa javu mūrēšanas vai remontdarbu tehnoloģijas noteikumus!
  - Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!

- Patēriņš:**
- Aptuveni 1,4 kg/m<sup>2</sup> sausā maisījuma, ja slāņa biezums ir 1 mm.

- Iepakojums:**
- Papīra maisi 25 kg / pilna palete 48 gb.
  - 1000 kg / BigBag iepakojums / pēc iepriekšēja pasūtījuma
  - 10000-20000 kg / pieejams siloss / pēc iepriekšēja pasūtījuma



## SAKRET GMS – JAVA PORBETONA UN GĀZSILIKĀTBLOKU MŪRĒŠANAI

15 09 03

### Uzglabāšana:

- Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt.
- Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši.

### Utilizācija:

- Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu.
- Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā papīru, kurš laminēts ar plēves starpkārtu.

### Drošības informācija:

- Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini!
- Satur šķīstošā sešvērtīgā hroma Cr (VI) jonus  $\leq 0,0002\%$ .
- Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.

### Papildus informācija:

- Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras ( $> +25^{\circ}\text{C}$ ).
- Tehniskie dati attiecas uz temperatūru  $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$  un relatīvo gaisa mitrumu  $50\pm 5\%$ .
- Ražotāju norāda burti pēc datuma: EST - OÜ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB SAKRET LT.

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Pelēka	25 kg	48 gb./pal.	4751006560093
Balta	25 kg	48 gb./pal.	4751006560536

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdz sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās ([http://www.sakret.lv/wp-content/uploads/2015/05/DDL\\_GMS.pdf](http://www.sakret.lv/wp-content/uploads/2015/05/DDL_GMS.pdf)), deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā ([http://www.sakret.lv/wp-content/uploads/2015/05/EID\\_GMS.pdf](http://www.sakret.lv/wp-content/uploads/2015/05/EID_GMS.pdf)).