

AntiRust

Ātri žūstoša pretkorozijas grunts metālam

15 08 21

Ātri žūstoša alkīda grunts ar pretkorozijas pigmentu

Pielietojums:	<ul style="list-style-type: none"> Metālam Profesionālai lietošanai
Piemērotība:	<ul style="list-style-type: none"> Metāla virsmu gruntēšanai, kuru ekspluatācija notiks atmosfēras iedarbībai pakļautos apstākļos pirms pārklāšanas ar alkīda krāsu metālam TopLak Var izmantot arī bez segkrāsas tērauda konstrukciju krāsošanai, kuras lieto sausās iekštelpās Īpaši piemērota lietošanai, ja nepieciešams žūšanas ātrums tehnoloģiskajā procesā
Īpašības:	<ul style="list-style-type: none"> Ar pretkorozijas pigmentu Ātri žūst Uzlabo virsmas athēziju Labā segspēja Balta un tonējama pēc RAL toņkartes
Komponentes:	<ul style="list-style-type: none"> Alkīda sveķi Pretkorozijas pigments Pigmenti Pildvielas Šķīdinātājs Tehnoloģiskās piedevas

Tehniskie dati:	Tonis	Balta un tonējama (A un C bāzes)			
	Atšķaidītājs	Atšķaidītājs A001			
	Spīdums	Pilnīgi matēta			
	Žūšanas laiks	Sausas plēves biezums 50 μm	+ 10°C	+ 23°C	+ 35°C
		Putekļi nelīp pēc	40 min	20 min	10 min
		Var krāsot nākamo kārtu pēc	90 min	40 min	30 min
Blīvums, g/cm ³	1,30 – 1,40				
Sausais atlikums, %	65				

Pamatnes sagatavošana:	<ul style="list-style-type: none"> No gruntējamās virsmas jānotīra eļļas, taukvielas, sāļi, netīrumi un korozijas produkti, lietojot mehāniskās metodes Iepriekš krāsotas virsmas noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus Gruntējamai virsmai jābūt sausai
-------------------------------	---

Izstrāde:	<ul style="list-style-type: none"> Grunti pirms lietošanas rūpīgi samaisīt Grunts virsmai jāuznes ar pulverizatoru vai otu Nepieciešmības gadījumā grunti atšķaidīt ar atšķaidītāju A001 (līdz 10% no tilpuma) Augstspiediena smidzinātāja sprausla 0,011"-0,015", spiediens 120-160 bar, smidzināšanas leņķi izvēlas atkarībā no krāsojamās konstrukcijas formas
------------------	---

Papildus norādījumi izstrādei:	<ul style="list-style-type: none"> Gruntējamās virsmas un apkārtējā gaisa temperatūrai gruntēšanas un žūšanas laikā jābūt ne zemākai par +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam ne lielākam par 80% Instrumentus mazgāt ar atšķaidītāju A001 uzreiz pēc darba veikšanas
---------------------------------------	---

Patēriņš:	<ul style="list-style-type: none"> 13 m²/l - sausās plēves biezums 40 μm (slapjās - 80 μm) 9 m²/l - sausās plēves biezums 60 μm (slapjās - 120 μm) Patēriņš atkarīgs no virsmas veida, kā arī no gruntēšanas metodes un apstākļiem
------------------	---


AntiRust
Ātri žūstoša pretkorozijas grunts metālam

15 08 21

Iepakojums:	<ul style="list-style-type: none"> Metāla spainis 18 l / pilna palete 22 gb.
Uzglabāšana:	<ul style="list-style-type: none"> Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 24 mēneši Glabāt pie temperatūras -10°C līdz +25°C
Utilizācija:	<ul style="list-style-type: none"> Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām
Drošības informācija:	<ul style="list-style-type: none"> Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās. Pieļaujama GOS daudzums (apakšgrupa A/i) 500 g/l. Maksimālais GOS daudzums produktā < 500 g/l.
Papildus informācija:	<ul style="list-style-type: none"> Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%

Krāsa (bāze)	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Balta (A bāze)	18 l	22 gb./pal.	4751006563216
C bāze	18 l	22 gb./pal.	4751006563117

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības, ekspluatāciju īpašību deklarācijā.