

## SAKRET HF

## Hidrofobizators

15 08 21

Hidrofobizators minerālo virsmu aizsardzībai pret atmosfēras nokrišņiem

<b>Pielietojums:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ārdarbiem</li> <li>• Fasādes apdarei</li> </ul>
<b>Piemērotība:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Virsmām, kurās ir svarīgi pasargāt no atmosfēras nokrišņu ūdens nokļūšanas konstrukcijā</li> <li>• Betona virsmām</li> <li>• Apmestām virsmām</li> <li>• Ķieģeļu virsmām</li> <li>• Citu tradicionālo minerālo celtniecības materiālu virsmām, izņemot koku</li> </ul>
<b>Īpašības:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apstrādātā virsma atgrūž atmosfēras nokrišņus un netīrumus</li> <li>• Virsmu pēc apstrādāšanas iespējams mazgāt ar ūdens strūklu</li> <li>• Virsmu var krāsot ar plēvi veidojošām fasāžu krāsām</li> </ul>
<b>Komponentes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silikona dispersija</li> <li>• Tehnoloģiskās piedevas</li> </ul>

<b>Tehniskie dati:</b>	Tonis	Balts, pēc nožūšanas caurspīdīgs
	Žūšanas laiks pie 23°C un relatīvā gaisa mitruma 50%	3 stundas
	Blīvums, g/cm <sup>3</sup>	1,00
	Sausais atlikums, %	11
	pH	6 - 8

<b>Pamatnes sagatavošana:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Krāsojamai virsmai jābūt tīrai un sausai (virsmas mitrums ≤ 2%)</li> </ul>
<b>Izstrāde:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktu pirms lietošanas rūpīgi samaisīt</li> <li>• Hidrofobizatoru virsmai uznes ar otu, rullīti vai pulverizatoru tik daudz, cik virsma ir spējīga uzsūkt</li> <li>• Pēc nožūšanas virsma iegūst ūdens atgrūšanas īpašības</li> </ul>
<b>Papildus norādījumi izstrādei:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apstrādājamās virsmas un apkārtējā gaisa temperatūrai krāsošanas un žūšanas laikā jābūt ne zemākai par +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam ne lielākam par 80%</li> <li>• Nestrādat lietus un stipra vēja laikā</li> <li>• Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas</li> </ul>
<b>Patēriņš:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patēriņš atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, kā arī no apstrādašanas metodes un apstākļiem</li> <li>• Betons, kaļķa/cementa apmetums SAKRET CLP+ – 4-6 m<sup>2</sup>/l</li> <li>• Māla ķieģelis – 14-16 m<sup>2</sup>/l</li> <li>• Minerālais dekoratīvais apmetums SAKRET SBP 2 mm – 3-5 m<sup>2</sup>/l</li> <li>• Keramzītbetona bloki – 1,5-3 m<sup>2</sup>/l</li> </ul>
<b>Iepakojums:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PE kanna 10 l / pilna palete 36 gb.</li> </ul>
<b>Uzglabāšana:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 24 mēneši</li> <li>• Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +30°C</li> <li>• <b>Sargāt no sala!</b></li> </ul>
<b>Utilizācija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām</li> </ul>

**SAKRET HF****Hidrofobizators**

15 08 21

**Drošības informācija:**

- Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.

**Papildus informācija:**

- Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%

Krāsa (bāze)	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
	10 l	36 gb./pal.	4751006566835

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības, ekspluatāciju īpašību deklarācijā.