

TopLak

Ātri žūstoša pretkorozijas krāsa metālam

15 08 21

Ātri žūstoša pusspīdīga alkīda krāsa ar pretkorozijas pigmentu

Pielietojums:	<ul style="list-style-type: none"> • Metālam • Profesionālai lietošanai
Piemērotība:	<ul style="list-style-type: none"> • Metāla virsmu krāsošanai, kuru ekspluatācija notiks atmosfēras iedarbībai pakļautos apstākļos • Īpaši piemērota lietošanai, ja nepieciešams žūšanas ātrums tehnoloģiskajā procesā
Īpašības:	<ul style="list-style-type: none"> • Ar pretkorozijas pigmentu • Ātri žūst • Pusspīdīga • Laba segtspēja • Nepiloša • Balta un tonējama pēc RAL toņkartes • Laba klimata izturība • Var lietot jūras klimatam
Komponentes:	<ul style="list-style-type: none"> • Alkīda sveķi • Pretkorozijas pigments • Pigmenti • Pildvielas • Šķīdinātājs • Tehnoloģiskās piedevas

Tehniskie dati:	Tonis	Balta un tonējama (A un C bāzes)			
	Atšķaidītājs	Atšķaidītājs A001			
	Spīdums	Pusspīdīga			
	Žūšanas laiks	Sausās plēves biezums 40 μm	+ 10°C	+ 23°C	+ 35°C
		Putekļi nelīp pēc	40 min	15 min	10 min
		Var krāsot nākamo kārtu pēc	1-4 st	0,5-2 st	30 min
Blīvums, g/cm ³	1,15 – 1,30				
Sausais atlikums, %	58				

Pamatnes sagatavošana:	<ul style="list-style-type: none"> • No krāsojamās virsmas jānotīra eļļas, taukvielas, sāļi, netīrumi un korozijas produkti • Iepriekš krāsotas virsmas noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus • Krāsojamai virsmai jābūt sausai • Virsmu nogruntēt ar pretkorozijas grunti AntiRust
-------------------------------	---

Izstrāde:	<ul style="list-style-type: none"> • Krāsu pirms lietošanas rūpīgi samaisīt • Krāsu virsmai jāuznes ar pulverizatoru vai otu • Nepieciešmības gadījumā krāsu atšķaidīt ar atšķaidītāju A001 (līdz 10% no tilpuma) • Augstspiediena smidzinātāja sprausla 0,011"-0,015", spiediens 120-160 bar, smidzināšanas leņķi izvēlas atkarībā no krāsojamās konstrukcijas formas
------------------	--

Papildus norādījumi izstrādei:	<ul style="list-style-type: none"> • Krāsojamās virsmas un apkārtējā gaisa temperatūrai gruntēšanas un žūšanas laikā jābūt ne zemākai par +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam ne lielākam par 80% • Instrumentus mazgāt ar atšķaidītāju A001 uzreiz pēc darba veikšanas
---------------------------------------	--

Patēriņš:	<ul style="list-style-type: none"> • 12 m²/l - sausās plēves biezums 40 μm (slapjās - 85 μm) • 8 m²/l - sausās plēves biezums 60 μm (slapjās - 130 μm) • Patēriņš atkarīgs no virsmas veida, kā arī no krāsošanas metodes un apstākļiem
------------------	--


TopLak
Ātri žūstoša pretkorozijas krāsa metālam

15 08 21

Iepakojums:	<ul style="list-style-type: none"> Metāla spainis 18 l / pilna palete 22 gb.
Uzglabāšana:	<ul style="list-style-type: none"> Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 24 mēneši Glabāt pie temperatūras -10°C līdz +25°C
Utilizācija:	<ul style="list-style-type: none"> Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām
Drošības informācija:	<ul style="list-style-type: none"> Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās. Pieļaujama GOS daudzums (apakšgrupa A/i) 500 g/l. Maksimālais GOS daudzums produktā < 500 g/l.
Papildus informācija:	<ul style="list-style-type: none"> Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%

Krāsa (bāze)	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Balta (A bāze)	18 l	22 gb./pal.	4751006563049
C bāze	18 l	22 gb./pal.	4751006563674

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības, ekspluatāciju īpašību deklarācijā.