



SAKRET WOOD PAINT Īdens dispersijas krāsa koka virsmām 15 08 21

Pusmatēta ūdens dispersijas akrila krāsa koka virsmām

Pielietojums:

- Ārdarbiem
- Koka virsmas apdarei

Piemērotība:

- Zāģētām un ēvelētām koka virsmām
- Jaunām un iepriekš krāsotām koka virsmām
- Produkts nav paredzēta ar sēnītēm un kaitēkļiem bojātas koksnes apstrādei
- Koka ārsienām, apšuvuma dēļiem, žogiem, karoga kārtīm u.c.
- Nav paredzēta loga rāmju krāsošanai

Īpašības:

- Ekoloģiski tīra
- Ātri žūstoša
- Pusmatēta
- Tonējama
- Veido elastīgu plēvi
- Aizsarga virsmu pret atmosfēras iedarbību
- Labi izceļ koksnes struktūru
- Laba segspēja
- Labi saglabā krāsas toni un spīdumu
- Ir aizsargāta pret aļģu un sēnīšu koloniju veidošanos

Komponentes:

- Akrila kopolimēra dispersija
- Pigmenti
- Inertās pildvielas
- Tehnoloģiskās piedevas

Tehniskie dati:	Tonis	Balta un tonējama (A un C bāzes)
	Atšķaidītājs	Ūdens
	Spīdums	Pusmatēta
	Žūšanas laiks pie 23°C un relatīvā gaisa mitruma 50%	Virsmu atkārtoti var krāsot pēc 2 stundām
	Blīvums, g/cm³	1,10 – 1,30
	Viskozitāte, P (Brookfield, LV4, 20rpm)	100 - 200
	pH	8 - 9
	Sausais atlikums, %	54

Pamatnes sagatavošana:

- Krāsojamai virsmai jābūt sausai (virsmas mitrums < 20%)
- Uz krāsojamas virsmas nedrīkst būt mikroorganismu kolonijas, ķērpji un sūnas, eļļaini laukumi
- Agrāk nekrāsotas virsmas attīrīt no netīrumiem un putekļiem
- Zaru vietās notīrīt sveķus
- Naglu galvas un citas metāliskas detaļas nogruntēt ar metāla gruntkrāsu AntiRust
- Iepriekš krāsotām virsmām notīrīt atlupušo krāsu, pēc tam sagatavot tāpat kā svaiņu virsmu
- Virsmu, kas iepriekš ir bijusi krāsota ar spīdīgu krāsu, vienmērīgi noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus, nošpaktelēt, ja nepieciešams
- Virsmu nogruntēt ar grunti koka virsmām SAKRET WOOD PRIMER


SAKRET WOOD PAINT Ūdens dispersijas krāsa koka virsmām 15 08 21

Izstrāde:	<ul style="list-style-type: none"> • Krāsošanu var veikt 4 stundas pēc gruntēšanas • Krāsu pirms lietošanas rūpīgi samaisīt • Krāsa ir gatava lietošanai • Pirmajai kārtai krāsu var atšķaidīt ar tīru ūdeni (līdz 10% no tilpuma) • Nobeiguma kārtai uz virsmas klāj neatšķaidītu krāsu • Krāsot ar rullīti, otu vai pulverizatoru (sprausla 0,017"- 0,021") 2 kārtas • Īpaši rūpīgi jāapstrādā izstrādājuma gali
Papildus norādījumi izstrādei:	<ul style="list-style-type: none"> • Krāsojamās virsmas un apkārtējā gaisa temperatūrai krāsošanas un žūšanas laikā jābūt ne zemākai par +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam ne lielākam par 80% • Nekrāsot tiešu saules staru iedarbībā, lietus un stipra vēja laikā • Ja objektam ir nepieciešams vairāk krāsas par 1 trauku, lai izvairītos no toņu atšķirības, krāsas atlikumu iesāktajā traukā (apm. 1/4) sajaukt ar nākošo pilno trauku, šo procedūru atkārtot līdz pilnīgai krāsošanas darbu pabeigšanai • Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas
Patēriņš:	<ul style="list-style-type: none"> • 4 – 6 m²/l zāģētām koka virsmām klājot vienā kārtā • 7 - 9 m²/l ēvelētām un agrāk krāsotām virsmām, klājot vienā kārtā
Iepakojums:	<ul style="list-style-type: none"> • PP spainis 9 l / pilna paleta 33 gab.
Uzglabāšana:	<ul style="list-style-type: none"> • Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 24 mēneši • Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +30°C • Sargāt no sala!
Utilizācija:	<ul style="list-style-type: none"> • Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām
Drošības informācija:	<ul style="list-style-type: none"> • Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās. • Pieļaujama GOS daudzums (apakšgrupa A/d) 130 g/l. Maksimālais GOS daudzums produktā 50 g/l.
Papildus informācija:	<ul style="list-style-type: none"> • Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%

Krāsa (bāze)	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
A bāze (balta)	9 l	33 gab./pal.	4751006565678
C bāze	9 l	33 gab./pal.	4751006565685

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības, ekspluatāciju īpašību deklarācijā.