TEHNILISED ANDMED

SAKRET Panzer KAM P- löögikindel kleepe- ja armeerimissegu **KAM P**

Kasutusalad:

SAKRET Panzer KAM P kleepe- ja armeerimissegu on osa SAKRETI soojusisolatsiooni liitsüsteemist ja mõeldud järgmiseks.

- Mehhaaniliselt koormatud soojustussüsteemi aluse ettevalmistamiseks/kleepimiseks
- Löögikindlate pindade armeerimiseks
- Kohaldamiseks mittekoguneva nõrgvee korral: armeerikihi hüdroisoleerimine pole vajalik, kui tekkiv niiskus juhitakse nõuetekohaselt läbi kruusakihi ja ringdrenaaži

Omadused:

- Käsitsi ja masintöödeldav
- Mineraalne, kiudarmeeritud spetsiaalsete fiibritega
- Hall
- Väga elastne
- Veeauru läbilaskev
- Polümeerlisanditega
- Lihvitav
- Võimalik paigaldada maa sisse
- Sobiv kleepesegu ka tahketele bituminoossetele aluspindadele Väga löögikindel, kuni 110 džauli
- Kapillaarniiskuse tõusu pärssiv

Koostisained:

Tsement (DIN EN 197-1), valitud täitematerjal (DIN EN 13139),

mille osakeste maksimaalne suurus on 1,0 mm, mineraalne kergtäitematerjal ja töötlemisomaduste parandamiseks lisaained-materjalid

Tehnilised andmed:

Klassifikatsioon

Üldine kirjeldus	**Kiudarmeeritud kuivmört**
DIN EN 998-1	GP CS III W2
DIN V 18550	P III

Kulu- ja töötlemisandmed

Materjalikulu kihipaksusega 5 mm (armeerimine)	ca 6,3 kg/m² märg-/ ca 5 kg/m² kuivmört
Materjalikulu kihipaksusega 8 mm (armeerimine)	ca 10 kg/m² märg-/ ca 8 kg/m² kuivmört
Materjalikulu 10 mm hammastatusega (täispinnaline)	ca 6,3 kg/m² märg-/ ca 5 kg/m² kuivmört
Lisatav vee kogus 20 kg-le	ca 4,75–5,25 l
Kasutusaeg vee lisamisest	ca 120 min
Valmimisaeg	ca 3 min
Õhu- ja aluspinna töötemperatuur	+5 °C …+ 30 °C
Maksimaalne säilitusaeg	9 kuud

*) olenevalt aluspinna omadustest ja kleepetoimingust
**) 20 °C ja suhtelise õhuniiskuse 50% juures

Mördi tehnilised andmed

Omadus	*Katsemeetod*	*Tulemus*
Löögikindlus 8 mm kihipaksusega, sh soomus- ja armeerimisvõrk	ETAG 004	110 J
Löögikindlus 5 mm kihipaksusega, sh armeerimisvõrk	ETAG 004	20 J

Aluspinna ettevalmistamine:

- Soojustusplaadid tuleb nõuetekohaselt ja professionaalselt aluspinnale kinnitada
- Need peavad olema tugevad, puhtad, jäävabad, kuivad ja piisavalt stabiilsed

SAKRET GmbH ● Osterhagener Str. 2 ● 37431 Bad Lauterberg im Harz ● Tel. +49 (0)3631 / 62 84 - 0 ● Fax +49 (0)3631 / 62 84 - 14 ● info@sakret-ndh.de ● www.sakret.de ● www.sakret-gmbh.de

SAKRET Panzer KAM P löögikindel kleepe- ja armeerimissegu

KAM P

SAKRET Panzer KAM P kleepe- ja armeerimissegu on töödeldav nii käsitsi kui ka kõikide tavapäraste krohvimasinatega.

Töökäik:

Kleepimine

- Vundamendi ja fassaadi soojusisolatsiooniplaadid kleebitakse stabiilsele aluspinnale täispinnaliselt (10 mm-se liimikammiga)

Armeerimine ja viimistlemine

a) SAKRETI soomusvõrgu paigaldamisega (löögitugevuse 110 J puhul):

- Kandke pinnale kaks kihti SAKRETI Panzer KAM P kleepe- ja armeerimissegu.
- Esimesse kihti viige SAKRETI soomusvõrk postidena.
- Kandke pinnale teine kiht SAKRETI Panzer KAM P kleepe- ja armeerimissegu ning paigaldage SAKRETI armeerimisvõrk ca 10 cm ülekattega ja eemaldage ühtlaselt armeerimiskiht.
- SAKRETI Panzer KAM P kleepe- ja armeerimissegu kogu kihipaksus peab olema ca 8 mm
- Piisava kuivamisaja järel kandke kammiga pinnale veel üks ca 3 mm kiht SAKRETI Panzer KAM kleepe- ja armeerimissegu, mis on peale kivistumist lihvitav.
- *b) ilma SAKRETI soomusvõrguta* (löögitugevuse 20 J puhul):
- Kandke pinnale ca 5 mm kihina SAKRETI Panzer KAM P kleepe- ja armeerimissegu.
- Paigaldage SAKRETI armeerimisvõrk ca 10 cm ülekattega ja tasandage võrk pahtlikihti (armeerimisvõrk ei tohi olla enam nähtav).
- Piisava kuivamisaja järel kandke kammiga pinnale veel üks ca 3 mm kiht SAKRETI Panzer KAM kleepe- ja armeerimissegu, mis on peale kivistumist lihvitav.

Kivistunud armeeritud kihti võib soovi korral viimistleda kõikide SAKRETI dekoratiivkrohvide ja fassaadivärvidega.

Materjalikulu:

- ca 5 kg/m² kihipaksusega 5 mm (armeerimine)
- ca 10 kg/m² kihipaksusega 8 mm (armeerimine)
- ca 5 kg/m² 10 mm hammastatusega (täispinnaline kleepimine)

Pakend:

- Kaubaalusel 20 kg mitmekihilistes paberkottides

Säilitamine:

- Ilmastikukindlalt
- Puitalustel kuivas ja jahedas kohas
- Sulgege katkised pakendid kohe

Märkus:

- Sisaldab tsementi
- Leeliselise reaktsiooniga
- Kaitske nahka ja silmi
- Kokkupuutel loputage rohke veega, vajaduse korral pöörduge arsti poole
- Kromaadi sisaldus standardi 2003/53/EÜ kohaselt
- Fassaadisokli krohvi / välisviimistluse direktiivi 2013. a väljaande (3. parandatud trükk) kohaselt

Sertifikaadid/tunnistused:

- Testitud ETAG 004 (löögikindlus) kohaselt
- Sertifikaadi number 11E 021
- Materjalide kontrolli ja löögikindluste instituut

Värvus	Kulu	Pakend	Kogus	EAN 4005813
hall	ca 5 kg/m² kihipaksusega 5 mm ca 10 kg/m² kihipaksusega 8 mm	20 kg	42 tk/alus	718155

Toote tehnilises kirjelduses välja toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja avalikustanud kirjeldusest erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihtotstarbeliise kasutamise eest. Toodet või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis.

SAKRET GmbH ● Osterhagener Str. 2 ● 37431 Bad Lauterberg im Harz ● Tel. +49 (0)3631 / 62 84 - 0 ● Fax +49 (0)3631 / 62 84 - 14 ● info@sakret-ndh.de ● www.sakret.de ● www.sakret-gmbh.de