



SAKRET SFP Fine – SMALKĀ FASĀDES ŠPAKTELE

16 04 06

Smalkā fasādes kaļķa-cementa nobeiguma špaktele.

- Pielietojums:**
- Fasādes gludajai špaktelēšanai
 - Var izmantot Sakret sanācības un vēsturisko ēku sistēmā, kā nobeiguma kārtu
 - Iekšdarbiem un āra darbiem

- Īpašības:**
- Labi klājas
 - Augsta tvaiku caurlaidība
 - Slīpējama

- Komponentes:**
- Kaļķhidrāts
 - Portlandcements (6%)
 - Inertās pildvielas
 - Tehnoloģiskās piedevas

Tehniskie dati:	Pievienojamais ūdens daudzums uz:	1 kg	~ 0,44 l
		20 kg	~ 8,80 l
	Nobriešanas laiks:	~ 3 min.	
	Izstrādes laiks:	~ 2 stundas	
	Maksimālais grauda izmērs:	<0,25mm	
	Vienas kārtas biezums:	1 - 3 mm	
	Var slīpēt:	pēc 12 stundām	
	Spiedes stiprība pēc 28 diennaktīm:	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	
	Lieces stiprība pēc 28 diennaktīm:	$\geq 0,85 \text{ N/mm}^2$	
	Izstrādes temperatūra:	no +5°C līdz +25°C	
	Ugunsdrošības klase	A1 (nedeģošs)	

- Pamatnes sagatavošana:**
- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsas paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.
 - Stipri uzsūcošas minerālās virsmas un ģipškartonu jāgruntē ar grunti **SAKRET BG** vai ar ūdeni atšķaidītu koncentrētu grunti **SAKRET UG**, attiecībā 1:3.
 - Drūpošas virsmas jāgruntē ar dzjumgrunti **SAKRET TGW**.
 - Neuzsūcošas virsmas jāgruntē ar kvarca grunti **SAKRET QG**.
 - Īpaši blīvas un gludas virsmas jāapstrādā ar abrazīvu materiālu.

- Izstrāde:**
- Špakteles pagatavošanai, sauso maisījumu iejaukt tīrā traukā ar aukstu ūdeni līdz izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem. Pēc nobriešanas laika atkārtoti samaisīt.
 - Sagatavoto maisījumu uz virsmas uzklāt ar špakteljāpstiņu un vienmērīgi izlīdzināt.
 - Sacietējušu var slīpēt ar smalku smilšpapīru (240 μm).

- Papildus norādījumi izstrādei:**
- Špakteles pagatavošanai ieteicams lietot mikseri ar 600 apgriezieniem minūtē.
 - Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!

- Patēriņš:**
- ~ 1 kg/m², ja slāņa biezums ir 1 mm.

- Iepakojums:**
- Plastmasas spainis 20 kg.

- Uzglabāšana:**
- Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt.
 - Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 24 mēneši.



SAKRET SFP Fine – SMALKĀ FASĀDES ŠPAKTELE

16 04 06

Utilizācija:

- Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu.
- Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām.

Drošības informācija:

- Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini!
- Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.

Papildus informācija:

- Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras ($> +25^{\circ}\text{C}$).
- Tehniskie dati attiecas uz temperatūru $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ un relatīvo gaisa mitrumu $50\pm 5\%$.

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Balta	20 kg	16 gb./pal.	

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdz sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās.