

MOZAIKAS DEKORATĪVAIS APMETUMS GAP

15 08 05

Drupināta granīta un akrila dispersijas saistvielas dekoratīvais apmetums mūra ēku cokoliem, sienām un ēku elementiem

Pielietojums:	- Dekoratīvai apmetuma veidošanai uz dažādām vertikālām pamatnēm. - Iekšdarbiem un ārdarbiem - Izstrādei ar rokām
Piemērotība:	- Ēku daļu un elementu apmešanai un dekorēšanai - Lieto kolonnu, ēku cokolu (t.s. siltinātu), gaitēju un kāpņu telpu, sienu, u.c. dekoratīvai apdarei
Īpašības:	- Izturīgs pret laika apstākļu iedarbību - Noturīgs pret netīrumiem, virsma viegli tīrāma - Noturīgs pret mikroorganismu koloniju veidošanos - Izturīgs pret berzi - Gatavs lietošanai - Nesatur šķīdinātājus - Iespēja izvēlēties granīta krāsu maisījuma kombinācijas (četri pamata toņi un vairāk kā astoņas toņu kombinācijas) - Granīta krāsa nemainās ekspluatācijas laikā, kas nerada pārkrašošanas nepieciešamību
Komponentes:	- Ūdens polimērdispersija - Inertās pildvielas - Drupināts granīts - Piedevas

Tehniskie dati:	Agegātstāvoklis	pastveida
	pH	7-8
	Blīvums, g/cm ³	1,85±0,05
	Sausais atlikums	~72
	Graudu izmērs, mm	0,6-1,2; 1-3

Pamatnes sagatavošana:	Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem. Nelīdzenu un bojātu pamatņu labošanai lietot virsmu izlīdzinošos SAKRET apmetumus, špakteles vai remontsastāvus. Pamatnes gruntēt ar SAKRET QG. Zem tumšiem toņiem, iesakām grunti attiecīgi ietonēt. Pirms QG uzklāšanas vājas, drūpošas un absorbējošās pamatnes gruntēt ar SAKRET TGW vai UG atšķaidītu ar ūdeni proporcijā 1:4; kokskaidu, kokšķiedras plātnes - gruntē ar SAKRET UG koncentrātu; ģipškartona plātnes un ģipša pamatnes gruntē ar SAKRET UG atšķaidītu proporcijā ar ūdeni 1:5 vai SAKRET BG.
-------------------------------	---

Izstrāde:	- Pirms lietošanas apmetumu obligāti sajaukt - Sajaukšanai lietot mikseri ar 600 apgriezieniem minūtē - Izstrādā neatšķaidītu (nepievienot ūdeni) - Uzklāj ar slīpi turētu tērauda rīvdēli apmetuma pildvielas grauda biezumā. Pēc uzklāšanas nogludina virsmu ar to pašu rīvdēli Apmetumu nedrīkst strukturēt izrīvējot! - Izstrādes temperatūra +5°C līdz +25°C - Mūra pamatnes mitrumam jābūt ≤2% - Nelietot virsmām un konstrukcijām, kurām ir bojāta horizontālā un vertikālā hidroizolācijas
------------------	--

MOZAIKAS DEKORATĪVAIS APMETUMS GAP

15 08 05

Papildus norādījumi izstrādei:	• Apmetumu nejaukt ar citiem materiāliem un neatšķaidīt ar ūdeni! Tas var izraisīt apmetuma tehnisko īpašību izmaiņas • Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas • Ar apmetumu nevar veikt virsmas izlīdzināšanu • Ja no pamatnes izdalās mitrums, tas var izraisīt apmetuma bojājumus
Patēriņš, kg/m²:	• 0,6-1,2 mm – 3,5-4,0; • 1-3 mm - 6,8-7,0
Iepakojums:	• PET spainis 14 kg / pilna palete 33 gb.
Uzglabāšana:	• Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši • Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +30°C
Utilizācija:	• Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām
Drošības informācija:	• Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.
Papildus informācija:	• Pieejami četri granīta pamatoņi un astoņas toņu kombinācijas • Apmetumu nevar klāt uz sienām, kuras apstrādes laikā ir pakļautas intensīvai saules staru iedarbībai • Žūšanas laikā apmetā virsma jāšargā no lietus, stipra vēja un pārāk straujas izžūšanas, kas var izraisīt vizuālus un mehāniskus apmetuma bojājumus • Nelietot konstrukcijām, kuras var tikt pakļautas pastāvīgai un ilglaicīgai ūdens iedarbībai

Produkts	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
GAP	14 kg	33 gb./pal.	4751006562691

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.