



## SAKRET SBP – MINERĀLAIS DEKORATĪVAIS APMETUMS

16 07 14

Dekoratīvais minerālais apmetums- raksts "biezpiens" (stiprības klase CS II saskaņā ar standartu EN 998-1).

### Pielietojums:

- Izmanto dekoratīvu virsmu izveidošanai, kā nobeiguma kārtu SAKRET siltumizolācijas sistēmā, kā arī uz dažāda veida minerālajām virsmām.
- Iekšdarbiem un ārdarbiem.
- Dekoratīvo apmetumu var tonēt pievienojot SAKRET minerālos pigmentus un/vai apmetumu krāsojot ar krāsu SAKRET KS (silikātu), SAKRET FM (akrila), SAKRET SKF (silikona sveķu krāsu) vai ar citu piemērotu krāsu.
- Izstrādājams ar rokām vai maisītāju.

### Īpašības:

- Augsta ūdens tvaiku caurlaidība un klimatiskā noturība.
- Baltā krāsā.

### Komponentes:

- Portlandcements.
- Inertās pildvielas.
- Tehnoloģiskās piedevas.

### Tehniskie dati:

Pievienojamais ūdens daudzums uz:	25 kg / SBP-2 mm	aptuveni 5,3-5,6 l
	25 kg / SBP-3 mm	aptuveni 5,0-5,3 l
Nobriešanas laiks:	aptuveni 3 min.	
Izstrādes laiks:	aptuveni 2 stundas	
Gaisa un pamatnes temperatūra:	no +5°C līdz +25°C	
Maksimālais grauda izmērs:	SBP-2 mm līdz 2 mm	
	SBP-3 mm līdz 3 mm	
No 25 kg sausa maisījuma SBP-2 mm var pagatavot:	aptuveni 16,6 litrus javas	
No 25 kg sausa maisījuma SBP-3 mm var pagatavot:	aptuveni 16,4 litrus javas	
Ugunsdrošības klase	A1 (nedegošs)	

### Pamatnes sagatavošana:

- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem vai dekoratīvā apmetuma krāsu izmainošiem netīrumiem.
- Pamatni jāgruntē ar grunti SAKRET PG vai SAKRET QG.
- Ļoti porainas virsmas (gāzbetonu) gruntēt ar dziļumgrunti SAKRET TGW vai ar celtniecības grunti SAKRET BG.

### Izstrāde:

- Ja izstrādā ar rokām, maisījumu iejaukt tīrā traukā ar aukstu, tīru ūdeni līdz izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem.
- Sagatavoto javu izturēt 3 minūtes un atkārtoti samaisīt.
- Apmetumu uz pamatnes vienmērīgi uzklāj ar metālisko rīvdēli vai špakteleļļapstiņu. Kārtas biežumam jābūt vienādam ar maksimālā grauda izmēru.
- Dekoratīvo zīmējumu (vai virsmu) veido ar aplveida kustībām izmantojot plastmasas rīvdēli.



## SAKRET SBP – MINERĀLAIS DEKORATĪVAIS APMETUMS

16 07 14

<b>Papildus norādījumi izstrādei:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izmantojamiem traukiem un instrumentiem ir jābūt tīriem, bez rūsas.</li> <li>Lai apmetuma krāsa neatšķirtos, svarīgi precīzi dozēt ūdens daudzumu!</li> <li>Izmantojot minerālos pigmentus, vienā reizē jāsamaisa viss apmetuma iepakojums.</li> <li>Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!</li> <li>Visus darbus jāveic ievērojot dekoratīvās apmešanas tehnoloģijas noteikumus!</li> <li>Lai sasniegtu vislabākos siltumizolācijas rezultātus iesakām izmantot materiālus, kas sertificēti sistēmā ETIGS SAKRET EPS (ar putopolistirola plāksnēm) vai ETIGS SAKRET MW (ar minerālo vati).</li> </ul>
<b>Patēriņš:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No 25 kg SBP-2mm aptuveni 10 m<sup>2</sup>.</li> <li>No 25 kg SBP-3mm aptuveni 6,5 m<sup>2</sup>.</li> </ul>
<b>Iepakojums:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Papīra maisi 25 kg / pilna palete 48 gb.</li> </ul>
<b>Uzglabāšana:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt.</li> <li>Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši.</li> </ul>
<b>Utilizācija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu.</li> <li>Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā papīru, kurš laminēts ar plēves starpkārtu.</li> </ul>
<b>Drošības informācija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini!</li> <li>Satur šķīstošā sešvērtīgā hroma Cr (VI) jonus ≤ 0,0002%.</li> <li>Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.</li> </ul>
<b>Papildus informācija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras (&gt; +25°C).</li> <li>Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%.</li> <li>Ražotāju norāda burti pēc datuma: EST - OÜ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB SAKRET LT.</li> </ul>

Produkts	Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
SBP-2mm	Balta	25 kg	48 gb./pal.	4751006560369
SBP-3mm	Balta	25 kg	48 gb./pal.	4751006560376

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdz sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā ([http://www.sakret.lv/wp-content/uploads/2015/05/EID\\_SBP.pdf](http://www.sakret.lv/wp-content/uploads/2015/05/EID_SBP.pdf)).