



SAKRET RS remontsastāvs

16 08 03

Ātri cietejošais betona izstrādājumu remontsastāvs.

Pielietojums:

- Betona izstrādājumu formēšanas defektu (gropes, padziļinājumi, neaizpildītas vietas veidņos u.c.) labošanai.
- Eksploatācijas rezultātā radušos defektu (nodrupuši stūri, mehāniski izveidoti. padziļinājumi un urbumi, kas vairs nav vajadzīgi, nosisti kāpņu pakāpienu stūri u.c.), labošanai.
- Vertikālām un horizontālām virsmām.
- Iekšdarbiem un ārdarbiem.
- Var lietot uz svaiga un lietota betona.
- Nevar lietot betoniem ar spiedes stipriību zemāku par 15N/mm² un apmetumu labošanai.

Īpašības:

- Ātri cietejošs.
- Ūdens un sala izturīgs.
- Laba mehāniskā izturība.

Komponentes:

- Portlandcements.
- Inertās pildvielas.
- Tehnoloģiskās piedevas.

Tehniskie dati:

| | | |
|--|-------------------------------------|------------|
| Pievienojamais ūdens daudzums uz: | 5 kg | 1,45-1,5 l |
| | 10 kg | 2,9-3,0 l |
| | 20 kg | 5,8-6,0 l |
| Nobriešanas laiks: | aptuveni 3 min. | |
| Izstrādes laiks: | 10 min. | |
| Sacietēšanas laiks: | 25-30 min | |
| Var staigāt: | ~3 stundām | |
| Tālākā apstrāde iespējama pēc: | ~24 stundām pie slāņa biezuma 10 mm | |
| Spiedes stiprība pēc 2 diennaktīm: | 7 N/mm ² | |
| Spiedes stiprība pēc 7 diennaktīm: | 11 N/mm ² | |
| Spiedes stiprība pēc 28 diennaktīm: | 15 N/mm ² | |
| Maksimālais slāņa biezums: | 50 mm | |
| No 1 kg sausā maisījuma var pagatavot: | aptuveni 0.7 L špakteles | |
| Ugunsdrošības klase | A1 (nedegošs) | |

Pamatnes sagatavošana:

- Pamatnei jābūt stingrai un ne pārāk slapjai. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.
- Lietota remontējamā virsma jāgruntē ar grunti **SAKRET BG** vai ar ūdeni atšķaidītu koncentrētu grunti **SAKRET UG**, attiecībā 1:3.
- Ļoti sausa virsma jāsamitrina ar ūdeni.



SAKRET RS remontsastāvs

16 08 03

| | |
|---------------------------------------|--|
| Izstrāde: | <ul style="list-style-type: none"> Remontsastāva pagatavošanai, sauso maisījumu iejaukt tīrā traukā ar aukstu ūdeni līdz izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuljiem. Pēc nobriešanas laika atkārtoti samaisīt. Uz remontējamās virsmas uzklāt ar metālisko špakteļlāpstiņu. Lielāku defektu gadījumos veidojot remontējamo virsmu. |
| Papildus norādījumi izstrādei: | <ul style="list-style-type: none"> Pagatavošanai ieteicams lietot mikseri ar 600 apgriezieniem minūtē. Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni! |
| Patēriņš: | <ul style="list-style-type: none"> Klājot špakteli 1 mm biezā slāni uz 1 m² nepieciešami aptuveni 1,4 kg sausā maisījuma |
| Uzglabāšana: | <ul style="list-style-type: none"> Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosēgt. Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši. |
| Utilizācija: | <ul style="list-style-type: none"> Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālās izcelsmes būvmateriālu. Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām. |
| Drošības informācija: | <ul style="list-style-type: none"> Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini! Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās. |
| Papildus informācija: | <ul style="list-style-type: none"> Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras (> +25°C). Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%. |

| Produkts | Krāsa | Iepakojums 1 | Iepakojums 2 | Svītrkods |
|----------|--------|--------------|--------------|---------------|
| RS | Pelēka | 5 kg | 50 gb./pal. | 4751006563186 |
| RS | Pelēka | 10 kg | 33 gb./pal. | 4751006563162 |
| RS | Pelēka | 20 kg | 16 gb./pal. | 4751006563179 |

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdz sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības - ekspluatāciju īpašību deklarācijā.