

	ALBAU SIA	<b>V 03</b>
	<b>Produkta tehniskā datu lapa</b>	v1
		Lapa 1
		Lapas 1

## D Hidroizolācijas lēta

**SWP-80-51297-50**  
**SWP-80-51298-10**



<b>Apraksts:</b>	Trīsslāņu ūdensizturīgā membrāna aizsargā grīdas un sienas zem flīzēm pret pamatnes plaisāšanu un mitruma migrāciju.
<b>Materiāla sastāvs:</b>	<b>Substrāts:</b> divas neausta polipropilēna kārtas <b>Membrāna:</b> viens iekšējais slānis no polietilēna hidroizolācijas membrānas
<b>Pielietojums:</b>	Blīvēšanas un hidroizolācijas atdalīšanas lēta lietošanai ar flīzēm vai dabīgo akmeni, lai izveidotu drošu hidroizolāciju. Izmantojot iekštelpās, hidroizolācijas lēta piemērota vidēja līdz liela bezspiediena ūdens daudzuma aizturēšanai, kā arī vidēja līdz liela ūdens daudzuma ar pozitīvu spiedienu aizturēšanai (piem., dzīvojamā māju vannas istabās, rūpnieciskās virtuvēs un dušas telpās (mājsaimniecībās un koplietošanas iestādēs) un ārdarbos (balkonos un terasēs, kas neatrodas virs lietojamām telpām).
<b>Krāsa:</b>	Dzeltena
<b>Temperatūras noturība: min. / maks.</b>	- 30°C / + 90°C

Fizikālās īpašības: (apm.)	DIN	Vērtība
Spiediena izturība: maks.	lekšējais	2,0 bāri
Garums rullī	lekšējais	50 metri
Materiāla svars (apm.):	lekšējais	364 g / m <sup>2</sup>
Kopējais biezums (apm.):	lekšējais	0,66 mm
Kopējais platums:	lekšējais	120 mm
Pārraušanas spēks, garenvirzienā	DIN EN ISO 527-3	120 N / 15 mm
Pārraušanas spēks, sānu (laterālā) virzienā	DIN EN ISO 527-3	25 N / 15 mm
Pārrāvums stiepjot, garenvirzienā	DIN EN ISO 527-3	70 %
Pārrāvums stiepjot, sānu (laterālā) virzienā	DIN EN ISO 527-3	300 %
Ūdens spiediena noturība	DIN EN 1928 (Versija B)	> 1,5 bāri
UV-noturība: min.	DIN EN ISO 4892-2	> 500 h

Ķīmiskās īpašības:	Izturība pēc 7 dienas ilgās uzglabāšanas istabas temperatūrā šādās ķīmiskās vielās	+ = izturīgs 0 = samazināta izturība - = nav izturīgs
Hlorūdeņražskābe 3%	lekšējā	+
Sērskābe 35%	lekšējā	+
Citronskābe 100 g/l	lekšējā	+
Pienskābe 5%	lekšējā	+
Kālija hidroksīds 3% / 20%	lekšējā	+ / +
Nātrija hipohlorīts 0,3 g/l	lekšējā	+
Sālsūdens (20 g/l jūras ūdens sāls)	lekšējā	+

Papild elementi:	SAKRET artikuls
Hidroizolācijas audums	Die
Ārējais stūris	Dex
Hidroizolācijas mašete sienām	Dw
Hidroizolācijas mašete sienām ar poliuretāna gredzenu	Dw+
Hidroizolācijas mašete grīdai	Db

**Sertificēts atbilstoši DIN EN ISO 9001: 2008**

**Ražots Eiropā**

**Garantija:** 5 gadu garantija garantētajām izstrādājuma īpašībām

**Uzglabāšana:** vēsā un sausā vietā, sargot no saules gaismas. Izlietot 24 mēnešu laikā no saņemšanas brīža.

Augšminētie tehniskie dati ir vidējās vērtības. Tehniskās informācijas un norādījumu par pielietojumu pamats ir mūsu pieredze un pašreizējās zināšanas.

Neskatoties uz to, katrs lietotājs ir atbildīgs par to, lai veiktu izmēģinājumus ar oriģinālajām vielām ar nolūku pārliecināties par mūsu izstrādājumu piemērotību paredzētajam nolūkam, ņemot vērā visus ar lietošanu saistītos parametrus. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums ir papildu jautājumi.

**Ražotājs:** Gebrüder Jaeger GmbH, Otto-Hahn-Str. 7, 42369 Wuppertal, Germany.