

Rupjā remontjava SAKRET Grobmörtel PCC 2

(kārtas biezums 10-50 mm, atbilst standarta EN 1504-3 prasībām)

Izmantošana: -“SAKRET Grobmörtel PCC 2” ir SAKRET PCC sistēmas sastāvdaļa
- izmantojama iekšdarbiem un ārdarbiem statisku un dinamisku betona daļu remontam 10 līdz 50 mm biezā kārtā

Īpašības: - iekšdarbiem un ārdarbiem
- ātri cietējoša
- uz minerālu bāzes
- polimērm modificēta
- uzklājama 10 līdz 50 mm biezā kārtā

Tehniskie dati:

Polimērm modificēta sausā java uz minerālu bāzes	
Krāsa	brūn pelēka
Materiāla blīvums	1,775 g/cm ³
Maksimālais grauda izmērs	2 mm
Maisījuma sajaukšanas proporcijas ar ūdeni (PCC I/II)	min. 11,9 : 1 = 2,1 l ūdens uz 25 kg iepakojuma(PCC II un PCC I/II) maks. 10,0 : 1 = 2,5 l ūdens uz 25 kg iepakojuma (PCC I)
No 25 kg sausa maisījuma var pagatavot:	apm. 11,5 l svaigas javas
Patēriņš	apm. 2,1 kg sausas javas uz 1 m ² lielu un 1 mm biezu kārtu
Maisīšanas laiks	apm. 2 + 2 min. (skat. “Izstrāde”)
Nobriešanas laiks	apm. 5 min.
pH līmenis	> 12
Uzklājamās kārtas biezums	10 līdz 50 mm
Izstrādes laiks ar maksimālo ūdens daudzumu	apm. 90 min. pie 5°C apm. 45 min. pie 20°C apm. 20 min. pie 30°C
Izstrādes laiks ar minimālo ūdens daudzumu	apm. 15 min. pie 5°C līdz 30°C
Pamatnes stiprība	≥ 1,5 N/mm ²
Pamatnes temperatūra (izstrādei)	5°C ≤ temp. ≤ 30°C
Gaisa temperatūra (izstrādei)	5°C ≤ temp. ≤ 30°C
Žūšana	ne mazāk kā piecas dienas
Uzglabāšanas laiks	apm. 6 mēneši
Produkta komponentes	Cementa un smilšu maisījums ar polimēru piedevu

Pamatnes sagatavošana: - notīrīt no pamatnes sacietējušas cementa paliekas, novērst virsmas defektus, notīrīt izsvīdumus, izskalojumus, atdalījušās daļas, mikrobioloģisko apaugumu, svešķermeņus, apstrādes līdzekļu un pārklājumu paliekas
- nodrošināt pietiekamu pamatnes stiprību (≥ 1,5 N/mm²)
- atsegt pamatnes rupjās daļiņas
- stipri uzsūcošas betona virsmas dienu pirms montāžas vēlreiz rūpīgi samitrināt ar tīru ūdeni

“SAKRET GmbH”; Osterhagener Str. 2; 37431 Bāde Lauterberga Harcā; tālr.: +49 (0)3631 / 62 84 - 0; fakss: +49 (0)3631 / 62 84 - 14; info@sakret.ndh.de; www.sakret.de; www.sakret-gmbh.de



Izstrāde:	- tīrā traukā samaisīt "SAKRET Grobmörtel PCC 2" ar ūdeni attiecībā ne mazāk kā 11,9 : 1 vai ne vairāk kā 10 : 1 (~2,1 līdz 2,5 l ūdens uz 25 kg iepakojumu) un maisīt apm. 2 minūtes, lai izveidotos homogēns maisījums bez kunkuļiem - pēc apm. 5 minūšu ilga nobriešanas laika vēlreiz samaisīt javu - uzklāt javu uz betona pamatnes, kas pārklāta ar kontaktjau, un noblīvēt - uzklājot javu uz vertikālas plaknes, vispirms uzklāt javu plānā kārtā ar gludo ķelli, bet pēc tam apstrādāt nepieciešamās vietas - pēc īsa brīža ar javu apstrādātās virsmas norīvēt ar plastmasas rīvdēli - uzklātais pārklājums ir jāsaugā, ne mazāk kā piecas diennaktis, no pārāk ātras nožūšanas, kas var rasties paaugstinātas temperatūras un caurvēja ietekmē. - stiegrojuma pretkorozijas apstrādei un kontaktslānim izmantot "SAKRET Mineralischer Korrosionsschutz und Hartbrücke K & H" - virsmas plānkārtas izlīdzināšanai izmantot "SAKRET Feinspachtel PCC 05"
Iepakojums:	- papīra maisi 25 kg / pilna palete 48 gb.
Uzglabāšana:	- sargāt no laika apstākļu ietekmes - uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā
Papildus norādījumi:	- materiāls atbilst Papildu tehniskajiem līguma noteikumiem attiecībā uz inženiertehniskajām būvēm, kā arī Vācijas Dzelzsbetona komisijas vadlīnijām noslogojuma klasei M 2 - darba un maisīšanas ierīces pēc lietošanas nekavējoties nomazgāt ar ūdeni - nodauzīt vai noskrāpēt sacietējušo materiālu - nepieļaut materiāla maisījuma iekļūšanu kanalizācijā un augsnē - sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu. - iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā papīru, kurš laminēts ar plēves starpkārtu. - sārmaina reakcija ar mitrumu - maisot un izstrādājot lietot aizsargcimdus un aizsargbrilles - ja iekļuvis acīs, nekavējoties rūpīgi izskalot acis ar ūdeni, ja nepieciešams, vērsties pēc medicīniskās palīdzības - ņemt vērā izstrādes instrukciju - "SAKRET BE-PCC" sistēmas pamatā ir vispārīgais būvuzraudzības pārbaudes sertifikāts P 1947/99-25.

Darbu laikā jāievēro spēkā esošās rekomendācijas un vadlīnijas, standarti un noteikumi, kā arī atbilstīgās datu lapas un vispārīgie atzītie tehnikas likumi. Mēs nevaram ietekmēt laika apstākļus, pamatnes un objektu īpašības. Mutvārdu un rakstveida tehniskās rekomendācijas, ko mēs sniedzam pircēju un lietotāju vajadzībām, nav saistošas un nerada nekādas tiesiskās līgumsaistības un ar iegādi saistītus papildu pienākumus. Tehniskajā datu lapā norādītie dati un ieteikumi attiecas uz paredzēto izmantošanas mērķi. Izdodot šo tehnisko datu lapu, zaudē spēku visi iepriekš izdotie izdevumi. Dati uz 2010. gada novembri.

"SAKRET GmbH"; Osterhagener Str. 2; 37431 Bāde Lauterberga Harcā; tālr.: +49 (0)3631 / 62 84 - 0; fakss: +49 (0)3631 / 62 84 - 14; info@sakret.ndh.de; www.sakret.de; www.sakret-gmbh.de