



SAKRET ZM M20 – CEMENTA JAVA

18 04 25

Cementa java mūrēšanai (stiprības klase M20 saskaņā ar standartu EN 998-2).

- Pielietojums:**
- Mūrjava visu veidu sienu mūrēšanai no blokiem.
 - Var izmantot kā remontsastāvu, kad nepieciešama cementa java (nesatur kaļķi).
 - Var izmantot mitrām telpām.
 - Izstrādājams ar rokām vai maisītāju.
 - Iekšdarbiem un ārdarbiem.

- Īpašības:**
- Augsta mehāniskā un klimatiskā noturība
 - Pelēkā krāsā

- Komponentes:**
- Portlandcements
 - Inertās pildvielas
 - Tehnoloģiskās piedevas

Tehniskie dati:		1kg	aptuveni 0,130-0,140 l
Pievienojamais ūdens daudzums uz:			
Nobriešanas laiks:			aptuveni 3 min.
Izstrādes laiks:			aptuveni 2 stundas
Gaisa un pamatnes temperatūra:			no +5°C līdz +25°C
Spiedes stiprība pēc 28 diennaktīm:			≥ 20 N/mm ²
Maksimālais grauda izmērs:			līdz 2,5 mm
No 1000 kg sausa maisījuma var pagatavot:			aptuveni 574 litrus javas
Ugunsdrošības klase			A1 (nedegošs)

- Pamatnes sagatavošana:**
- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.
 - Īpaši blīvas un gludas virsmas apstrādāt ar abrazīvu materiālu.
 - Stipri uzsūcošas minerālās virsmas jāgruntē ar grunti **SAKRET BG** vai ar ūdeni atšķaidītu koncentrētu grunti **SAKRET UG**, attiecībā 1:3.
 - Īpaši blīvas un gludas betona virsmas jāgruntē ar kvarca grunti **SAKRET QG**.

- Izstrāde:**
- Sauso maisījumu iejaukt tīrā traukā ar aukstu, tīru ūdeni līdz izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem.
 - Sagatavoto javu izturēt 3 minūtes un atkārtoti samaisīt.

- Papildus norādījumi izstrādei:**
- Visus darbus jāveic ievērojot cementa javu mūrēšanas un remontdarbu tehnoloģijas noteikumus!
 - Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!

- Patēriņš:**
- Aptuveni. 17 kg/m² sausā maisījuma, ja slāņa biezums ir 10 mm.

- Iepakojums:**
- 1000 kg / BigBag iepakojums / pēc iepriekšēja pasūtījuma
 - 10000-20000 kg / pieejams siloss / pēc iepriekšēja pasūtījuma



SAKRET ZM M20 – CEMENTA JAVA

18 04 25

Uzglabāšana:

- Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Iepilēt vai attaisīt iepakojumu nekavējoties nasegt.
- Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši.

Utilizācija:

- Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā arvietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu.
- Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā papīru, kurš lamiņēts ar plēves starpkārtu.

Drošības informācija:

- Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini!
- Satur šķīstošā sešvērtīgā hroma Cr (VI) jonus $\leq 0,0002\%$.
- Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.

Papildus informācija:

- Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras ($> +25^{\circ}\text{C}$).
- Tehniskie dati attiecas uz temperatūru $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ un relatīvo gaisa mitrumu $50\pm 5\%$.
- Ražotāju norāda burti pēc datuma: EST - OÜ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB SAKRET LT.

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Pelēka	1000 kg	1 gb./pal.	
Pelēka	10000-20000 kg	1 gb	

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdz sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.