

**MOZAIKAS DEKORATĪVAIS APMETUMS GAP**
**07 06 18**

Drupināta granīta un akrila dispersijas saistvielas dekoratīvais apmetums mūra ēku cokoliem, sienām un ēku elementiem

- Pielietojums:**
- Dekoratīvai apmetuma veidošanai uz dažādām vertikālām pamatnēm.
  - Iekšdarbiem un ārdarbiem
  - Izstrādei ar rokām
- 
- Piemērotība:**
- Ēku daļu un elementu apmešanai un dekorēšanai
  - Lieto kolonnu, ēku cokolu (t.s. siltinātu), gaiteņu un kāpņu telpu, sienu, u.c. dekoratīvai apdarei
- 
- Īpašības:**
- Izturīgs pret laika apstākļu iedarbību
  - Noturīgs pret netīrumiem, virsma viegli tīrāma
  - Noturīgs pret mikroorganismu koloniju veidošanos
  - Izturīgs pret berzi
  - Gatavs lietošanai
  - Nesatur šķīdinātājus
  - Iespēja izvēlēties granīta krāsu maisījuma kombinācijas (četri pamata toņi un vairāk kā astoņas toņu kombinācijas)
  - Granīta krāsa nemainās ekspluatācijas laikā, kas nerada pārkrāsošanas nepieciešamību
- 
- Komponentes:**
- Ūdens polimērdispersija
  - Inertās pildvielas
  - Drupināts granīts
  - Piedevas

**Tehniskie dati:**

Agegātstāvoklis	pastveida
pH	7-8
Blīvums, g/cm <sup>3</sup>	1,85±0,05
Sausais atlikums	~72
Žūšanas laiks, h pie +20°C un 65% rel. gaisa mitruma	24
Graudu izmērs, mm	<b>0,6-1,2; 1-3</b>
Adhēzija, Mpa (EN 1542)	≥0,3
Ūdens kapilārā absorbcija 0,6-1,2 mm	W1 W <sub>24</sub> =0,55
1-3 mm (EN 1062-3)	W2 W <sub>24</sub> =0,28
Ūdens tvaiku caurlaidība 0,6-1,2 mm	V1 S <sub>d</sub> =0,10
1-3 mm (EN 7783-2)	V2 S <sub>d</sub> =0,25
Uguns reakcijas klase (EN 13501-1+A1:2010)	B-s1,d0

**Pamatnes sagatavošana:**

Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem. Nelīdzenu un bojātu pamatņu labošanai lietot virsmu izlīdzinošos SAKRET apmetumus, špakteles vai remontsastāvus. Pamatnes gruntēt ar SAKRET QG. Zem tumšiem toņiem, iesakām grunti attiecīgi ietonēt. Pirms QG uzklāšanas vājas, drūpošas un absorbējošās pamatnes gruntēt ar SAKRET TGW vai UG atšķaidītu ar ūdeni proporcijā 1:4; kokskaidu, kokšķiedras plātnes - gruntē ar SAKRET UG koncentrātu; ģipškartona plātnes un ģipša pamatnes gruntē ar SAKRET UG atšķaidītu proporcijā ar ūdeni 1:5 vai SAKRET BG.

## MOZAIKAS DEKORATĪVAIS APMETUMS GAP

07 06 18

<b>Izstrāde:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pirms lietošanas apmetumu obligāti sajaukt</li> <li>Sajaukšanai lietot mikseri ar 600 apgriezieniem minūtē</li> <li>Izstrādā neatšķaidītu (nepievienot ūdeni)</li> <li>Uzklāj ar slīpi turētu tērauda rīvdēli apmetuma pildvielas grauda biezumā. Pēc uzklāšanas nogludina virsmu ar to pašu rīvdēli</li> <li><b>Apmetumu nedrīkst strukturēt izrīvējot!</b></li> <li>Izstrādes temperatūra +5°C līdz +25°C</li> <li>Mūra pamatnes mitrumam jābūt ≤2%</li> <li>Nelietot virsmām un konstrukcijām, kurām ir bojāta horizontālā un vertikālā hidroizolācija</li> </ul>
<b>Papildus norādījumi izstrādei:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Apmetumu nejaukt ar citiem materiāliem un neatšķaidīt ar ūdeni!</b> Tas var izraisīt apmetuma tehnisko īpašību izmaiņas</li> <li>Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas</li> <li>Ar apmetumu nevar veikt virsmas izlīdzināšanu</li> <li>Ja no pamatnes izdalās mitrums, tas var izraisīt apmetuma bojājumus</li> </ul>
<b>Patēriņš, kg/m<sup>2</sup>:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0,6-1,2 mm – 3,5-4,0;</li> <li>1-3 mm - 6,8-7,0</li> </ul>
<b>Iepakojums:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PET spainis 14 kg / pilna palete 33 gb.</li> </ul>
<b>Uzglabāšana:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši</li> <li>Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +30°C</li> </ul>
<b>Utilizācija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām</li> </ul>
<b>Drošības informācija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.</li> </ul>
<b>Papildus informācija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pieejami četri granīta pamatoņi un astoņas toņu kombinācijas</li> <li>Apmetumu nevar klāt uz sienām, kuras apstrādes laikā ir pakļautas intensīvai saules staru iedarbībai</li> <li>Pie +20 °C temperatūras un 65% rel. gaisa mitruma GAP virsma ir pieskāriensausa pēc 24 stundām. Pilnīgi nožuvusi un noslogojama - pēc 2–3 dienām. Apmetums izžūst fizikāli, t. i., veidojoties dispersijas plēvei un iztvaikojot ūdenim. Ja gaisa temperatūra ir zema un mitruma līmenis ir augsts, žūšanas laiks pagarinās.</li> <li>Žūšanas laikā apmetā virsma jāšargā no lietus, stipra vēja un pārāk straujas izžūšanas, kas var izraisīt vizuālus un mehāniskus apmetuma bojājumus</li> <li>Nelietot konstrukcijām, kuras var tikt pakļautas pastāvīgai un ilglaicīgai ūdens iedarbībai</li> <li>Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 60±5%.</li> <li>Nesasadzēt!</li> </ul>

Produkts	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
GAP	14 kg	33 gb./pal.	4751006562691

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.