



SAKRET Universālā java MULTIMIX 4 in 1

18 03 19

Universālā cementa-kaļķa java **MultiMIX** piemērota visa veida sienu mūrēšanai no ķieģeļiem vai blokiem (stiprības klase M10 saskaņā ar standartu EN 998-2), pietiekami stipru minerālu sienu apmešanai vienā vai vairākās kārtās (javas klase CSIV saskaņā ar standartu EN 998-1), betona grīdu izlīdzināšanai (stiprības klase C20 saskaņā ar standartu EN 13813) un remontdarbiem.

Pielietojums:

- Cementa-kaļķa java sienu mūrēšanai no ķieģeļiem un blokiem.
- Cementa-kaļķa apmetums sienu un griestu apmešanai vienā vai vairākās kārtās.
- Grīdu izlīdzināšanai līdz 40 mm.
- Biezkārtas java betona grīdas plākšņu ieklāšanai.
- Var izmantot kā remontjavu.
- Ar ūdeni apsildāmo grīdu ierīkošanai.
- Iekšdarbiem un ārdarbiem.
- Tikai minerālu virsmu apmešanai!
- Īpaši piemērots nelielu remontdarbu veikšanai.

Īpašības:

- Vairākas pielietojuma iespējas vienā produktā.
- Viegli iestrādājams.
- Augsta mehāniskā un klimatiskā noturība.
- Izstrādājams ar rokām.
- Pelēkā krāsā.

Komponentes:

- Portlandcements.
- Inertās pildvielas.
- Tehnoloģiskās piedevas.

Tehniskie dati:

Pievienojamais ūdens daudzums uz:	25 kg mūrēšanai	aptuveni 3,5 l
	25 kg apmešanai	aptuveni 3,6 l
	25 kg grīdu izlīdzināšanai	aptuveni 3,0 l
	25 kg plākšņu ieklāšanai	aptuveni 3,0 l
Nobriešanas laiks:	aptuveni 3 min.	
Izstrādes laiks:	aptuveni 2 stundas	
Gaisa un pamatnes temperatūra:	no +5°C līdz +25°C	
Vienas apmetuma kārtas biezums:	8-15 mm	
Kārtas biezums grīdu izlīdzināšanai:	10-40 mm	
Kārtas biezums betona plākšņu ieklāšanai:	≥ 40 mm	
Spiedes stiprība pēc 28 diennaktīm (mūrjavai):	≥ 10 N/mm ²	
Spiedes stiprība pēc 28 diennaktīm (grīdai):	≥ 20 N/mm ²	
Var staigāt (grīda):	apm. pēc 24 stundām	
Var pārklāt (grīda):	apm. pēc 7 dienām var pārklāt ar flizēm; ar parketu, linoleju, polimērpārklājumiem, ja grīdas mitrums atbilst pārklājuma pamatnes mitruma prasībām	
Maksimālais grauda izmērs:	līdz 3,0 mm	
No 25 kg sausa maisījuma var pagatavot:	aptuveni 15 litrus javas	
Ugunsdrošības klase	A1 (nedegošs)	



SAKRET Universālā java MULTIMIX 4 in 1

18 03 19

- Pamatnes sagatavošana:**
- Mūrēšanai paredzētiem ķieģeļiem un blokiem ir jābūt tīriem, nesamirkušiem un neapledojušiem.
 - Apmešanai, grīdu izlīdzināšanai un grīdas plākšņu ieklāšanai paredzētai virsmai ir jābūt sausiai, stingrai, noturīgai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem. Uzsūcošas virsmas jāgruntē ar atšķaidītu grunti SAKRET UG, attiecībā 1:3. Blīvas vai gludas betona virsmas apstrādāt ar abrazīvu materiālu un gruntēt ar SAKRET QG.

- Izstrāde:**
- Sauso maisījumu iejaukt tīrā traukā ar aukstu, tīru ūdeni līdz izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem.
 - Sagatavoto javu izturēt 3 minūtes un atkārtoti samaisīt.
 - Ieteicams lietot mikseri ar 600 apgriezieniem minūtē.
 - Ja javu paredzēts lietot betona grīdas plākšņu ieklāšanai, tad grīdas plāksnes iestrādāt nesacietējošā SAKRET Multimix javā. Paredzēts tikai uz horizontālām virsmām.

- Papildus norādījumi izstrādei:**
- Visus darbus jāveic ievērojot cementa javu mūrēšanas, apmešanas, grīdu ieklāšanas vai remontdarbu tehnoloģijas noteikumus!
 - Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!

- Patēriņš:**
- Aptuveni. 16 kg/m² sausā maisījuma, ja slāņa biezums ir 10 mm.

- Iepakojums:**
- Papīra maiši 25 kg / pilna paleta 48 gb.

- Uzglabāšana:**
- Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausnā vietā. Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosēgt.
 - Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši.

- Utilizācija:**
- Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu.
 - Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā papīru, kurš laminēts ar plēves starpkārtu.

- Drošības informācija:**
- Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini!
 - Satur šķīstošā sešvērtīgā hroma Cr (VI) jonus ≤ 0,0002%.
 - Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.

- Papildus informācija:**
- Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras (> +25°C).
 - Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%.
 - Ražotāju norāda burti pēc datuma: EST - OÜ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB SAKRET LT.

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Pelēka	25 kg	48 gb./pal.	4751006566187

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.