

GRUNTS SAKRET OAD ELASTIC PRIMER

16 11 18

Grunts koncentrāts pirms hidroizolācijas OAD ELASTIC uzklāšanas.

Pielietojums:

- Iekšdarbiem
- Sienu un grīdu apdarei

Piemērotība:

- Uzlabo hidroizolācijas SAKRET OAD ELASTIC virsmas adhēziju;
- Nostiprina pamatni

Īpašības:

- Laba saķere ar dažādiem materiāliem
- Laba virsmas mehāniskā izturība
- Zema ūdens absorbcija
- Nesatur šķīdinātājus

Komponentes:

- Ūdens polimērdispersija
- Piedevas

Tehniskie dati:

Agegātstāvoklis	Šķidra
Krāsa	Balta
pH	7-9
Blīvums, g/cm ³	1,00±0,01
Šķīdība (ūdenī), +20°C	laba
Žūšanas laiks, h	1-2

Pamatnes sagatavošana:

Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.

Izstrāde:

- Pirms lietošanas grunti labi jāsaļauc.
- Uznešanai izmanto otu vai rulli
- Izstrādes temperatūra +5°C līdz +25°C

Papildus norādījumi izstrādei:

- Izvairieties no peļķu un notecējumu veidošanās, gruntij ir pilnībā jāiesūcas virsmā
- **Grunti nejaukt ar citiem materiāliem!** Tas var izraisīt materiāla īpašību kardinālas izmaiņas.
- Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas

Patēriņš, kg/m²: koncentrāts

- Ģipškartons –0,100
- Betons – 0,150.

Patēriņš atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, kā arī no uznešanas metodes un apstākļiem.

Iepakojums:

- PP pudele 1 kg/ 15 gb. Kastē/ pilna palete 360 gb.
- PP kanna 5 kg/pilna palete 72 gb.
- PP kanna 10 kg/ pilna palete 36
- PP kanna 20 kgl/ pilna palete 22 gb.

Uzglabāšana:

- Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši
- Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +25°C

Utilizācija:

- Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām .



GRUNTS SAKRET OAD ELASTIC PRIMER

16 11 18
Drošības informācija:

- Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.

Papildus informācija:

- Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%.
- **Nesasaldēt!**

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Balta	1 kg	360 gb./ pal.	4751006562813
Balta	5 kg	72 gb./pal.	4751006561588
Balta	10 kg	36 gb./pal.	4751006561595
Balta	20 kg	22 gb./pal.	4751006562110

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi.

Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā