



## SAKRET RM – BEZRUKUMA JAVA RM UN RM-FINE

19 02 25

Uz cementa bāzes veidota java, modificēta ar rukumu samazinošām piedevām un polipropilēna šķiedru.

### Pielietojums:

- Dzelzbetona elementu montāžai.
- Starppaneļu vertikālo un horizontālo šuvju aizpildīšanai un remontam ēku ekspluatācijas laikā.
- Iekārtu un būvkonstrukciju enkurbultu stiprināšanai.
- Ārdarbiem un iekšdarbiem.
- Kārtas biezums no 3mm līdz 100 mm (veidņošanas vai enkurbultu stiprināšanas gadījumos).
- Iestrādājama ar rokām un mehānizēti.

### Īpašības:

- Augsta mehāniskā un klimatiskā noturība.
- Pelēkā krāsā.

### Komponentes:

- Portlandcements.
- Inertās pildvielas.
- Tehnoloģiskās piedevas.

### Tehniskie dati:

Pievienojamais ūdens daudzums uz 25 kg:	RM / RM-FINE	aptuveni 2,65 l
Maksimālais grauda izmērs:	RM	≤ 2,5 mm
	RM-FINE	≤ 1,0 mm
Nobriešanas laiks:	aptuveni 5 min.	
Izstrādes laiks:	aptuveni 20 - 30 minūtes	
Gaisa un pamatnes temperatūra:	no +5°C līdz +25°C	
Spiedes stiprība pēc 1 diennakts:	RM	≥25 Mpa
	RM-FINE	≥20 Mpa
Spiedes stiprība pēc 7 diennaktīm:	RM	≥40 Mpa
	RM-FINE	≥35 Mpa
Spiedes stiprība pēc 28 diennaktīm:	RM	≥50 Mpa
	RM-FINE	≥45 Mpa
Lieces stiprība pēc 28 diennaktīm:	RM	≥7 Mpa
	RM-FINE	≥6 Mpa
Adhēzija	≥ 2 Mpa	
Karbonizācijas izturība	Iztur	
No 25 kg sausa maisījuma var pagatavot:	aptuveni 13 litrus javas	
Ugunsdrošības klase	A1 (nedegošs)	

### Pamatnes sagatavošana:

- Kontaktvirsmas jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, neīrumiem, eļļām, krāsas paliekām u.c. saķeri samazinošiem neīrumiem.
- Īpaši blīvas un gludas virsmas apstrādāt ar abrazīvu materiālu.
- Stipri uzsūcošas minerālās virsmas jāgruntē ar grunti **SAKRET BG** vai ar ūdeni atšķaidītu koncentrētu grunti **SAKRET UG**, attiecībā 1:3.



## SAKRET RM – BEZRUKUMA JAVA RM UN RM-FINE

19 02 25

<b>Izstrāde:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Javu iejaukt tīrā traukā ar aukstu ūdeni, maisot ne mazāk kā 3 min., līdz izveidojas homogēna masa bez kunkuļiem.</li> <li>Sajaukšanai ieteicams lietot mikseri ar 600 apgriezieniem minūtē.</li> <li>Pēc nobriešanas laika, apm. 5 minūtēm, atkārtoti samaisīt!</li> </ul>
<b>Papildus norādījumi izstrādei:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!</li> </ul>
<b>Patēriņš:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aptuveni. 1,9 kg / dm<sup>3</sup> sausā maisījuma.</li> </ul>
<b>Iepakojums:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Papīra maiši 25 kg / pilna palete 48 gb.</li> </ul>
<b>Uzglabāšana:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt.</li> <li>Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši.</li> </ul>
<b>Utilizācija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu.</li> <li>Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā papīru, kurš laminēts ar plēves starpkārtu.</li> </ul>
<b>Drošības informācija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini!</li> <li>Satur šķīstošā sešvērtīgā hroma Cr (VI) jonus ≤ 0,0002%.</li> <li>Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.</li> </ul>
<b>Papildus informācija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras (&gt; +25°C).</li> <li>Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%.</li> <li>Ražotāju norāda burti pēc datuma: EST - OÜ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB SAKRET LT.</li> </ul>

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Pelēka	25 kg	48 gb./pal.	4751006561052

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.