



SAKRET QuickSet – Ātri cietējošs grīdas maisījums / remontjava

08.03.2019

Uz cementa bāzes, ātri žūstoša un cietējoša grīdas un remontjava horizontālām, bojātām betona virsmām. Atbilst standartu EN 1504 un EN 13318 prasībām.

Pielietojums:

- Klona grīdas veidošanai uz mehāniski sagatavotas virsmas, lai palielinātu grīdas stabilitāti, ar kārtas biezumu 30-250mm
- Grīdas izlīdzināšanai ar minimālo kārtas biezumu 10mm
- Peldošo, grīdu izveidei uz siltumizolācijas loksnēm, ar minimālo kārtas biezumu 50mm
- Bojātu horizontālo betona virsmu remontam ar ieteicamo minimālo kārtas biezumu 10 mm.
- Dažādu nelielu caurumu aiztaisīšanai, grīdās, pakāpienos ar kārtu ne mazāk kā 6mm.
- Ārdarbiem un iekšdarbiem.
- Piemērots apsildāmo grīdu ierīkošanai.
- Piemērots izstrādāšanai manuāli vai ar piemērotu grīdu pumpēšanas aprīkojumu.

Īpašības:

- Ātri cietējošs
- Ātri žūstošs
- Strauji tiek sasniegta augsta spiedes un lieces stiprība
- Pašizlīdzinošas īpašības pie ūdens daudzuma 4-4,2 l uz 25 kg

Komponentes:

- Hidrauliskās saistvielas
- Inertās pildvielas
- Tehnoloģiskās piedevas
- Polimēru šķiedras

Tehniskie dati:

Maksimālais grauda izmērs	2,5 mm
Pievienojamais ūdens daudzums uz 25 kg maisu	Pussausais maisījums biežumam līdz 250 mm: 2,5 l Labi plūstošs maisījums biežumam no 10 mm: 4-4,2 l Remontjavas maisījums biežumam no 6 mm: 2,7 l
Izstrādes laiks:	Aptuveni 40 min (pie +20 ° C, 50% RH)
Viegla slodze (var staigāt):	Pēc 2 stundām
Pilna slodze:	Pēc 3 dienām
Gaisa un pamatnes temperatūra:	no +5°C līdz +25°C
Spiedes stiprība:	≥5 N/mm ² pēc 2h ≥7 N/mm ² pēc 24h ≥20 N/mm ² pēc 7 dienām ≥30 N/mm ² pēc 28 dienām
Lieces stiprība:	5 N/mm ²
No 25 kg sausa maisījuma var pagatavot:	Aptuveni 12,5 l svaigas javas
Ugunsdrošības klase	A1 (nedegošs)

Pamatnes sagatavošana:

- Betona pamatnei ir jābūt vismaz C30/35 klase
- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.
- Īpaši blīvas un gludas virsmas apstrādāt ar abrazīvu materiālu.
- Stipri uzsūcošas minerālās virsmas jāgruntē ar grunti SAKRET BG vai ar ūdeni atšķaidītu koncentrētu grunti SAKRET UG, attiecībā 1:3. Ir pieļaujama arī virsmas mitrināšana ar tīru ūdeni, ja kārtas biezums ir virs 50mm. Virsmu remontam, ieteicams izmantot SAKRET CemPrim.
- Sausas un stipri uzsūcošas virsmas jāgruntē divas reizes!



SAKRET QuickSet – Ātri cietējošs grīdas maisījums / remontjava

08.03.2019

Izstrāde:	- Sauso maisījumu ieviekt tīrā traukā ar aukstu, tīru ūdeni līdz izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuljiem. - Sagatavoto javu izturēt 3 minūtes un atkārtoti samaisīt. - Grīdas ieklāšanas darbus jāveic ievērojot grīdu ieklāšanas tehnoloģijas noteikumus. - Ievērojiet tehniskajā datu lapā norādītos ūdens daudzumus. Lai sasniegtu maksimālo atļauto kārtas biezumu, zemu ūdens/cementa attiecību, ātrāku žūšanu un lielāku izturību ieteicams javu sajaukt līdz pussausai konsistencei. Mazāka ūdens/cementa attiecība samazinās plaisu veidošanās iespējamību. - Lai iegūtu labāku materiāla plūstamību, javu maisīt ar maksimāli pieļaujamo ūdens daudzumu. Ja ūdens daudzums tiek pārsniegts, ir iespējamās plaisas, materiāla rukuma dēļ. - Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!
Papildus norādījumi izstrādei:	- Lai izvairītos no materiāla plaisāšanas, visām trubām ir jābūt vismaz 20mm dziļumā no grīdas virsmas. - Armatūru un armatūras sietu var izmantot klājot materiālu vismaz 50mm biezumā. - Lielu virsmas laukumu konstrukcijās, jāievēro deformācijas šuvju intervālus. - Pēc grīdas ieklāšanas pārklāt ar polietilēna plēves pārklājumu, kuru noņemt pēc 24h. - Aizliegts lietot uz ģipša vai anhidrīda pamatnēm!
Patēriņš:	Aptuveni. 19 kg/m² sausā maisījuma, ja slāņa biezums ir 10 mm.
Uzglabāšana:	- Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt. - Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 6 mēneši.
Utilizācija:	- Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu. - Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā papīru, kurš laminēts ar plēves starpkārtu.
Drošības informācija:	- Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini! - Satur šķīstošā sešvērtīgā hroma Cr (VI) jonus $\leq 0,0002\%$. - Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.
Papildu informācija:	- Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras ($> +25^{\circ}\text{C}$). - Tehniskie dati attiecas uz temperatūru $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ un relatīvo gaisa mitrumu $50\pm 5\%$. - Ražotāju norāda burti pēc datuma: EST - OŪ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT – UAB SAKRET LT.

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	EAN kods
Pelēka	25 kg	48 gb./pal.	

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.