



SAKRET LAP/LAP FINE – AKUSTISKAIS APMETUMS

19 03 12

Akustiskais vieglais biezsālņa apmetums ar labām skaņas un siltumizolējošām īpašībām, stiprības klase **CS I** saskaņā ar standartu EN 998-1.

Pielietojums:

- Vieglo, siltumizolācijas un skaņas izolācijas virsmu veidošanai uz dažādām minerālajām pamatnēm, fibrolīta, keramiskajiem ķieģeļiem un blokiem, gāzbetoniem.
- Piemērots sienu apmešanai, vienā vai vairākās kārtās, veidojot līdz 70 mm biezu slāni
- Dažādu dobumu aizpildīšanai, kur nav nepieciešama augsta materiāla mehāniskā stiprība.
- Iekšdarbiem un ārdarbiem.
- Izstrādājams ar rokām vai apmetuma mašīnām.

Īpašības:

- Augsta siltumizolācija
- Laba skaņas absorbcija
- Pelēkā krāsā

Komponentes:

- Portlandcements
- Viegļās pildvielas
- Inertās pildvielas
- Sintētiskā šķiedra
- Tehnoloģiskās piedevas

Tehniskie dati:

Pievienojamais ūdens daudzums uz:	12,5kg	aptuveni 6,8-7,0l
Maksimālā pildvielas frakcija:	LAP	līdz 5 mm
	LAP-FINE	līdz 2 mm
Nobriešanas laiks:	aptuveni 3 min.	
Izstrādes laiks:	aptuveni 1 stunda	
Izstrādes temperatūra:	no +5°C līdz +25°C	
Slāņa biezums:	20-70 mm	
Sacietējuša materiāla tilpumsvars:	~450 kg/m ³	
Siltumvadītspējas koeficients, λ :	0,117 W/m*K	
Adhēzija:	$\geq 0,17 \text{ N/mm}^2$ - FP: A vai B	
Triecientroksnis (100mm biežam Sakret LAP/LAP FINE un 30mm minerālvate (blīvums no 80-110 kg/m ³), saskaņā ar ISO 10140-3:2011	$\Delta L_w = 37 \text{ dB}$	
Skaņas absorbcijas koeficients, saskaņā ar ISO 354:2003	Kārtas biezums 40 mm	$\alpha_w = 0,35$, D klase
	Kārtas biezums 90 mm	$\alpha_w = 0,45$, D klase
No 12,5 kg sausā maisījuma var pagatavot:	aptuveni 32 litrus javas	
Ugunsdrošības klase:	A1 (nedegošs)	

Pamatnes sagatavošana:

- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.
- Virsmas un jāgruntē ar grunti **SAKRET BG** vai ar ūdeni atšķaidītu koncentrētu grunti **SAKRET UG**, attiecībā 1:3.
- Īpaši blīvas un gludas virsmas gruntēt ar kvarca grunti **SAKRET QG**.



SAKRET LAP/LAP FINE – AKUSTISKAIS APMETUMS

19 03 12

Izstrāde:	• SAKRET akustisko apmetumu iejaukt tīrā traukā ar aukstu ūdeni līdz izveidojas homogēna masa bez kunkuļiem. • Pēc nobiešanas laika apmēram 3 minūtēm, atkārtoti samaisīt. • Visi darbi jāveic saskaņā ar apmešanas darbu noteikumiem.
Papildus norādījumi izstrādei:	• Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni! • Lai iegūtu ļoti līdzenu virsmu, nobeiguma kārtai izmantot smalkgraudaino apmetumu Sakret LAP-FINE. • Svaiga apmetuma virsmu pirmajās stundās jāaizsargā no nelabvēlīgu laika apstākļu iedarbības - vēja, lietus, sala un tiešiem saules stariem, kā arī no lielām temperatūras svārstībām. • Apmetums obligāti jāaizsargā no pārāk ātras izžūšanas.
Patēriņš:	• Apmēram 20 kg/m² sausā maisījuma, ja slāņa biezums ir 50 mm.
Iepakojums:	• Papīra maiši 12,5 kg / pilna palete 35 gb.
Uzglabāšana:	• Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Iepļestu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt. • Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši
Utilizācija:	• Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu. • Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā papīru, kurš laminēts ar plēves starpkārtu.
Drošības informācija:	• Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini! • Satur šķīstošā sešvērtīgā hroma Cr (VI) jonus ≤ 0,0002%. • Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.
Papildus informācija:	• Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%. • Ražotāju norāda burti pēc datuma: EST - OÜ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB SAKRET LT.

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Pelēka	12,5 kg	35 gb./pal.	

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdz sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās (http://www.sakret.lv/wp-content/uploads/2015/05/DDL_LAP.pdf), deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā (http://www.sakret.lv/wp-content/uploads/2015/09/EID_LAP.pdf).