

**SAKRET KS EXTERIOR**
**Silikāta krāsa ārdarbiem**

19 04 26

Pilnīgi matēta kālija silikāta ūdens bāzes krāsa minerālām virsmām

**Pielietojums:**

- Ārdarbiem
- Fasādes apdarei

**Piemērotība:**

- Betona virsmām
- Kaļķa, kaļķa-cementa apmetumam
- Silikāta ķieģeļu virsmām
- Iepriekš ar kaļķa, kaļķa-cementa, cementa, silikāta krāsām krāsotām virsmām
- Nav piemērota virsmām, kas krāsotas ar alkīda, akrila, lateksa vai silikona krāsām

**Īpašības:**

- Ekoloģiski tīra
- Tonējama
- Nedegoša
- Pilnīgi matēta
- Ļoti laba ūdens tvaika caurlaidība
- Laba segtspēja
- Satur vielas, kas aizkavē mikroorganismu koloniju veidošanos

**Komponentes:**

- Kālija silikāta šķīdums
- Kopolimēra dispersija
- Pigmenti
- Inertās pildvielas
- Biocīds
- Tehnoloģiskās piedevas

**Tehniskie dati:**

Tonis	Balta un tonējama (A, B un C bāzes)
Atšķaidītājs	Ūdens
Spīdums	Pilnīgi matēta
Ūdens tvaika caurlaidība (ISO 7783-2)	Sd < 0,14 m, klase 1
Ūdens caurlaidība (EN 1062-3)	W > 0,5 kg/m <sup>2</sup> /st <sup>0,5</sup> , klase 1
Žūšanas laiks pie 23°C un relatīvā gaisa mitruma 50%	Virsmu atkārtoti var krāsot pēc 12 stundām
Blīvums, g/cm <sup>3</sup>	1,34 – 1,50
Viskozitāte, P (Brookfield, LV4, 5 rpm)	300 - 900
pH	10 – 11,5
Sausais atlikums, %	55

## SAKRET KS EXTERIOR

## Silikāta krāsa ārdarbiem

19 04 26

### Pamatnes sagatavošana:

- Krāsojamai virsmai jābūt stingrai un sausai (virsmas mitrums  $\leq 2\%$ )
- Agrāk nekrāsotas virsmas attīrīt no sāļiem, netīrumiem un putekļiem
- Blīvas un gludas betona virsmas, kuras radušās pēc veidņu noņemšanas, jāapstrādā ar smilšu-strūklku vai drāšu birsti
- Svaigas minerālas virsmas, pēc celtniecības darbu pabeigšanas, krāsot ne agrāk, kā pēc 28 dienām, gatavo dekoratīvo silikona-silikāta apmetumu (SAKRET SMS) – pēc pilnīgas apmetuma nožūšanas
- Iepriekš krāsotām virsmām notīrīt atlupušo krāsu
- Mikroorganismu kolonijas, ja tādas ir, apstrādāt ar SAKRET FR līdzekli
- Virsmas plaisas un cita veida gropes un nelīdzenumus aizpildīt ar SAKRET špakтели FIN Plus, SFP, SFP Fine, LCC, CC. Špakтели izvēlēties atbilstoši pamatnei. Minerālo virsmu izlīdzināšanai nelietot polimēru saistvielu špakteles.
- Lielu virsmas bojājumu gadījumos lietot SAKRET apmetumus CLP+, HM 10, HM 12, HML 1, HML 4, MAP-MFF, PM Super, ZM, MultiMix
- Ļaut sacietēt un nožūt remontā lietotajiem materiāliem
- Aizsargāt vietas, kas nav paredzētas apstrādāšanai (metāla virsmas, logu stiklus u.c.)
- Virsmu nogruntēt ar SAKRET KS G vai SAKRET KS P grunti. Porainām un uzsūcošām virsmām lietojot SAKRET KS P
- Grunti uzklāt tik daudz, cik virsma spēj uzsūkt

### Izstrāde:

- Krāsošanu var veikt 12 stundas pēc gruntēšanas
- Krāsu pirms lietošanas rūpīgi samaisīt
- Krāsa ir gatava lietošanai
- Pirmajai kārtai krāsu var atšķaidīt ar SAKRET KS P grunti (līdz 10% no tilpuma)
- Nobeiguma kārtai uz virsmas klāj neatšķaidītu krāsu
- Krāsot ar rullīti, otu vai pulverizatoru (sprausla 0,017" - 0,021") 2 kārtas
- Pilnas virsmas plaknes jānoklāj vienā piegājienā tā, lai neveidojas krāsas pārklājuma vietas

### Papildus norādījumi izstrādei:

- Krāsojamās virsmas un apkārtējā gaisa temperatūrai krāsošanas un žūšanas laikā jābūt no +5 līdz +25 °C un gaisa relatīvajam mitrumam ne lielākam par 80%
- Ja objektam ir nepieciešams vairāk krāsas par 1 trauku, lai izvairītos no toņu atšķirības, krāsas atlikumu iesāktajā traukā (apm. 1/4) sajaukt ar nākošo pilno trauku, šo procedūru atkārtot līdz pilnīgai krāsošanas darbu pabeigšanai
- Dažāda krāsojamās virsmas porainība, kā arī temperatūras un mitruma izmaiņas (svārstības) krāsošanas un žūšanas laikā, var izraisīt toņa nevienmērību
- Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas

### Patēriņš:

Pamatne	m <sup>2</sup> /l klājot vienā kārtā uz gruntētas virsmas
Betons, silikāta ķieģelis	7 - 8
SAKRET SBP, MRP-E, SMS	5 - 6
SAKRET HML 4	5 - 6
SAKRET HML1, CLP+, MAP-MFF, HM 10, HM 12	9,5 – 10,5
SAKRET SFP filcēts, SFP FINE	7 - 8

Patēriņš atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, kā arī no krāsošanas metodes un apstākļiem.


**SAKRET KS EXTERIOR**
**Silikāta krāsa ārdarbiem**

19 04 26

<b>Iepakojums:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP spainis 9 l / pilna palete 33 gab.</li> <li>• Met. spainis 2,7 l / pilna palete 120 gab.</li> </ul>
<b>Uzglabāšana:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 24 mēneši</li> <li>• Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +30°C</li> <li>• <b>Sargāt no sala!</b></li> </ul>
<b>Utilizācija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām</li> </ul>
<b>Drošības informācija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.</li> <li>• Pieļaujamais GOS daudzums (apakšgrupa A/c) 40g/l. Maksimālais GOS daudzums produktā 21 g/l.</li> </ul>
<b>Papildus informācija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%</li> </ul>

Krāsa (bāze)	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
A bāze (balta)	9 l	33 gab./pal.	4751006565814
A bāze (balta)	2,7 l	120 gab./pal.	4751006562462
B bāze	9 l	33 gab./pal.	4751006565821
B bāze	2,7 l	120 gab./pal.	4751006562752
C bāze	9 l	33 gab./pal.	4751006565838
C bāze	2,7 l	120 gab./pal.	4751006562769

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības, ekspluatāciju īpašību deklarācijā.