

SAKRET FM G

Grunts pirms krāsošanas (koncentrāts)

16 08 19

Ūdens dispersijas grunts, virsmu sagatavošanai pirms krāsošanas ar krāsām.

Pielietojums:

- Āra darbiem
- Iekšdarbiem

Piemērotība:

- Betona virsmām
- Apmestām kaļķa, kaļķa – cementa, minerālajām un sanācijas apmetuma virsmām
- Gatavo dekoratīvo apmetumu virsmām
- Ķieģeļu un cementa šķiedru plākšņu virsmām
- Virsmu pārkrāsošanas gadījumos, ja tās ir iepriekš krāsotas

Īpašības:

- Uzlabo adhēziju
- Nostiprina virsmu
- Izlīdzina virsmas uzsūkšanas spēju
- Samazina krāsas patēriņu
- Caurspīdīga
- Nesatur šķīdinātājus

Komponentes:

- Akrila kopolimēra dispersija
- Tehnoloģiskās piedevas

Tehniskie dati:

Tonis	Balta, pēc nožūšanas caurspīdīga
Atšķaidītājs	Ūdens
Žūšanas laiks pie 23°C un relatīvā gaisa mitruma 50%	Virsmu var krāsot pēc 8 stundām
Blīvums, g/cm ³	1,00 – 1,04
pH	8 - 9

Pamatnes sagatavošana:

- Gruntējamai virsmai jābūt stingrai un sausai (virsmas mitrums ≤ 2%)
- Agrāk nekrāsotas virsmas attīrīt no sāļiem, netīrumiem un putekļiem
- Blīvas un gludas betona virsmas, kuras radušās pēc veidņu noņemšanas, jāapstrādā ar smilšu-strūklku vai drāšu birsti
- Svaigas minerālas virsmas, pēc celtniecības darbu pabeigšanas, gruntēt un krāsot ne agrāk, kā pēc 28 dienām, gatavo dekoratīvo apmetumu – pēc pilnīgas apmetuma nožūšanas
- Iepriekš krāsotām virsmām notīrīt atlupešo krāsu, pēc tam sagatavot tāpat kā svaigu virsmu
- Mikroorganismu kolonijas, ja tādas ir, apstrādāt ar SAKRET FR līdzekli

Izstrāde:

- Atšķaidīt ar tīru, vēsu ūdeni proporcijās 1:3
- Rūpīgi samaisīt
- Gruntēt ar rullīti, otu vai pulverizatoru
- Stipri uzsūcošām virsmām lietot metodi "mitrs uz mitra"
- Grunti uznest tik daudz, cik virsma spēj uzsūkt, izmantojiet „mitrs uz mitra” metodi

Papildus norādījumi izstrādei:

- Gruntējamās virsmas un apkārtējā gaisa temperatūrai gruntēšanas un žūšanas laikā jābūt no +5 līdz +25 °C un gaisa relatīvajam mitrumam ne lielākam par 80%
- Negruntēt lietus un stipra vēja laikā
- Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas


SAKRET FM G
Grunts pirms krāsošanas (koncentrāts)
16 08 19

Patēriņš:	<ul style="list-style-type: none"> Koncentrāts - 16 – 24 m²/l (lietošanai gatavais produkts - 4 – 6 m²/l) Patēriņš atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, kā arī no gruntēšanas metodes un apstākļiem.
Iepakojums:	<ul style="list-style-type: none"> PE kannā 5 l / pilna palete 72 gab. PE kannā 10 l / pilna palete 36 gab.
Uzglabāšana:	<ul style="list-style-type: none"> Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 24 mēneši Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +30°C Sargāt no sala!
Utilizācija:	<ul style="list-style-type: none"> Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām
Drošības informācija:	<ul style="list-style-type: none"> Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās. Pieļaujama GOS daudzums (apakšgrupa A/g) 30 g/l. Maksimālais GOS daudzums produktā 2 g/l.
Papildus informācija:	<ul style="list-style-type: none"> Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%

Krāsa (bāze)	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
	5 l	72 gab./pal.	4751006564183
	10 l	36 gab./pal.	4751006564190

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības, ekspluatācijas īpašību deklarācijā.