



## SAKRET BAK – ARMĒŠANAS / LĪMĒŠANAS JAVA SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀTNĒM

26 08 20

Siltumizolācijas materiālu (putu polistirola plākšņu un minerālās vates) līmēšanai un armēšanai

### Pielietojums:

- Akmens vates un putu polistirola siltumizolācijas plātņu armēšanai / apmešanai.
- Akmens vates un putu polistirola siltumizolācijas plātņu pielīmēšanai uz minerālām virsmām.
- Minerālu virsmu, kā arī kokšķiedras, cementa/kokšķiedras (fibrolīta), cementa šķiedras plātņu armēšanai ar stiklašķiedras sietu un plānkārtas virsmas izlīdzināšanai.
- Iekšdarbiem un ārdarbiem.
- Izstrādājams ar rokām vai maisītāju.

### Īpašības:

- Augsta mehāniskā un klimatiskā noturība.
- Javai pievienota polipropilēna šķiedra, kas dod papildus noturību pret mikroplaisu veidošanos.
- Pelēkā krāsā.

### Komponentes:

- Portlandcements.
- Inertās pildvielas.
- Tehnoloģiskās piedevas.

### Tehniskie dati:

|                                         |                            |                |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------|
|                                         | 25 kg                      | aptuveni 6,5 l |
| Nobriešanas laiks:                      | aptuveni 3 min.            |                |
| Izstrādes laiks:                        | aptuveni 2 stundas         |                |
| Gaisa un pamatnes temperatūra:          | no +5°C līdz +25°C         |                |
| Maksimālais grauda izmērs:              | līdz 0,6 mm                |                |
| No 25 kg sausa maisījuma var pagatavot: | aptuveni 20,3 litrus javas |                |
| Ugunsdrošības klase                     | A1 (nedegošs)              |                |

### Pamatnes sagatavošana:

- Armēšanai/apmešanai paredzētām siltumizolācijas plātnēm ir jābūt stingri pielīmētām, līdzenām, tīrām un sausām.
- Pamatnei zem siltumizolācijas plātnēm jābūt sausiai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem, ar aizpildītiem tukšumiem.
- Īpaši blīvas un gludas virsmas apstrādāt ar abrazīvu materiālu.
- Stipri uzsūcošas minerālās virsmas jāgruntē ar grunti **SAKRET BG** vai ar ūdeni atšķaidītu koncentrētu grunti **SAKRET UG**, attiecībā 1:3.



## SAKRET BAK – ARMĒŠANAS / LĪMĒŠANAS JAVA SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀTNĒM

26 08 20

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Izstrāde:</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sauso maisījumu iejaukt tīrā traukā ar aukstu, tīru ūdeni līdz izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem.</li> <li>Sagatavoto javu izturēt 3 minūtes un atkārtoti samaisīt.</li> <li>Armēšanai/apmešanai javu uzklāt uz siltumizolācijas plātnes līdzenā kārtā (līdz 5mm), izvilkt ar zoboto ķelli, iestrādāt masā sārmizturīgu armējošo sietu un izlīdzināt ar līdzenu ķelli tā, lai armējošais siets pilnībā būtu pārklāts ar javu.</li> <li>Ja līmē siltumizolācijas plātnes uz līdzenas pamatnes, tad javu uzklāt ar zoboto ķelli (zobu izmērs 12mm) uz visas siltumizolācijas plātnes virsmas un pielīmēt pie pamatnes.</li> <li>Ja pamatne ir nelīdzena, tad javu uzklāt uz plātņu malām biežās līnijās (apm. 2 cm augstumā un 5 cm platumā) un uzlikt 6 punktus plātnes vidū un pielīmēt pie pamatnes.</li> <li>Ja javu uzklāj uz minerālās vates siltumizolācijas plātnes, tad to vispirms plātnes virsmā ierīvē.</li> </ul> |
| <b>Papildus norādījumi izstrādei:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ieteicams lietot mikseri ar 600 apgriezieniem minūtē.</li> <li>Armējošā sieta malām ir jāpārklājas par 10cm.</li> <li>Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!</li> <li>Visus darbus jāveic ievērojot siltumizolācijas materiālu līmēšanas-armēšanas darbu tehnoloģijas noteikumus!</li> <li>Sacietējušas armētās virsmas var pārklāt ar dekoratīvo apmetumu SAKRET MRP E, SAKRET SBP (minerālie apmetumi), SAKRET AP (akrila), SAKRET SIP (silokona), SAKRET SIL (silikāta), SAKRET SMS (silikon-silikāta) un citiem dekoratīvajiem apmetumiem.</li> <li>Pirms dekoratīvā apmetuma uzklāšanas, armējošo kārtu nogruntēt ar grunti SAKRET PG.</li> <li>Lai sasniegtu vislabākos siltumizolācijas rezultātus iesakām izmantot materiālus, kas sertificēti sistēmā ETICS SAKRET EPS (ar putopolistirola plāksnēm) vai ETICS SAKRET MW (ar milnerālo vati).</li> </ul>                                                                |
| <b>Patēriņš:</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aptuveni 4-7 kg/m<sup>2</sup> sausā maisījuma- armēšanai (slāņa biezums ~ 5mm) .</li> <li>Aptuveni 4-6 kg/m<sup>2</sup> sausā maisījuma- līmēšanai.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Iepakojums:</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Papīra maiši 25 kg / pilna palete 48 gb.</li> <li>10000-20000 kg / pieejams siloss / pēc iepriekšēja pasūtījuma</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Uzglabāšana:</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Iepilētu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt.</li> <li>Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Utilizācija:</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālās izcelsmes būvmateriālu.</li> <li>Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā papīru, kurš laminēts ar plēves starpkārtu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Drošības informācija:</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini!</li> <li>Satur šķīstošā sešvērtīgā hroma Cr (VI) jonus ≤ 0,0002%.</li> <li>Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



## SAKRET BAK – ARMĒŠANAS / LĪMĒŠANAS JAVA SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀTNĒM

26 08 20

### Papildus informācija:

- Sāietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras ( $> +25^{\circ}\text{C}$ ).
- Tehniskie dati attiecas uz temperatūru  $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$  un relatīvo gaisa mitrumu  $50\pm 5\%$ .
- Ražotāju norāda burti pēc datuma: EST - OÜ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB SAKRET LT.

| Krāsa  | Iepakojums 1 | Iepakojums 2 | Svītrkods     |
|--------|--------------|--------------|---------------|
| Pelēka | 25 kg        | 48 gb./pal.  | 4751006560833 |

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdz sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.