



SAKRET TB – TORKRETBETONS

21 04 23

Betona un dzelzsbetona remontam

- Pielietojums:**
- Betonu un dzelzsbetonu konstrukciju remontam.
 - Tiltu remontiem.
 - Tuneļu izbūvei un remontiem.
 - Iekšdarbiem un ārdarbiem.

- Īpašības:**
- Augsta mehāniskā un klimatiskā noturība.
 - Pelēkā krāsā.

- Komponentes:**
- Portlandcements.
 - Inertās pildvielas.
 - Sintētiskā šķiedra.
 - Tehnoloģiskās piedevas.

Tehniskie dati:	Pievienojamais ūdens daudzums uz:	25 kg	aptuveni 2,85 l
	Nobriešanas laiks:	aptuveni 3 min.	
	Izstrādes laiks:	aptuveni 1 stunda	
	Izstrādes temperatūra:	no +5°C līdz +25°C	
	Maksimālais grauda izmērs:	līdz 3,1 mm	
	Spiedes stiprība pēc 24h	≥20 N/mm ²	
	Spiedes stiprība pēc 28 diennaktīm	≥45 N/mm ²	
	Lieces stiprība pēc 24h	≥6 N/mm ²	
	Lieces stiprība pēc 28 diennaktīm	≥9 N/mm ²	
	Elasticitātes modulis:	≥ 20 GPa	
	Adhēzija atkarībā no sagatavotās pamatnes:	≥2,0 N/mm ²	
	Termiskā saderība 1 daļa (sasaldēšanas/atkausēšanas cikli):	≥ 2 MPa	
	Ugunsdrošības klase:	A1 (nedegošs)	

Pamatnes sagatavošana:

- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saņeri samazinošiem netīrumiem.
- Virsmas un jāgruntē ar ūdeni atšķaidītu koncentrētu grunti **SAKRET UG**, attiecībā 1:3.
- Īpaši blīvas un gludas virsmas jāapstrādā ar abrazīvu materiālu.

Izstrāde:

- Slapjās torkretēšanas gadījumā betonu sajaukt ar norādīto ūdens daudzumu, pievienojot uz 25 kg (vienu maisu) 120gramus plastifikatora Sakret LP-3.
- Sausās torkretēšanas gadījumā rīkoties saskaņā ar iekārtas tehnoloģiskajām īpašībām, ievērojot norādīto ūdens daudzumu
- Masu uznest vajadzīgajā slāņa biezumā, izlīdzināt un nogludināt.
- Vienas kārtas biezums, atkarībā no virsmas novietojuma, ir 20-50mm.
- Nākošo kārtu uzklāj pēc tam, kad pamatslānis ir pietiekoši sacietējis.



SAKRET TB – TORKRETBETONS

21 04 23

Papildus norādījumi izstrādei:	<ul style="list-style-type: none"> • Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni! • Svaiga betona virsmu pirmajās stundās jāaizsargā no nelabvēlīgu laika apstākļu iedarbības - vēja, lietus, sala un tiešiem saules stariem, kā arī no lielām temperatūras svārstībām. • Betons obligāti jāaizsargā no pārāk ātras izžūšanas.
Iepakojums:	<ul style="list-style-type: none"> • Papīra maisi 25 kg / pilna palete 48 gb.
Uzglabāšana:	<ul style="list-style-type: none"> • Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt. • Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši
Utilizācija:	<ul style="list-style-type: none"> • Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu. • Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā papīru, kurš laminēts ar plēves starpkārtu.
Drošības informācija:	<ul style="list-style-type: none"> • Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini! • Satur šķīstošā sešvērtīgā hroma Cr (VI) jonus $\leq 0,0002\%$. • Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.
Papildus informācija:	<ul style="list-style-type: none"> • Tehniskie dati attiecas uz temperatūru $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ un relatīvo gaisa mitrumu $50\pm 5\%$. • Ražotāju norāda burti pēc datuma: EST - OÜ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB SAKRET LT.

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Pelēka	25 kg	48 gb./pal.	4751006567931

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdz sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.