

## SAKRET DPC

## Cementa - kaļķa krāsa

03 02 2021

Videi draudzīga un elpojoša sausā cementa - kaļķa krāsa dažāda veida minerālajām virsmām, kurām nepieciešama ļoti augsta ūdens tvaiku caurlaidība.

### Pielietojums:

- Iekšdarbiem un āra darbiem;
- Sienu un griestu krāsošanai

### Piemērotība:

- Īpaši piemērota vēsturisko ēku renovācijai
- Kaļķa, kaļķa-cementa apmetuma virsmām;
- Minerālām virsmām;
- Var lietot uz svaigām betona virsmām;
- Virsmām, kuras iepriekš krāsotas ar kaļķa krāsu.

### Īpašības:

- Videi draudzīga;
- Ļoti augsta ūdens tvaiku caurlaidība;
- Izturīga pret klimata izmaiņām;
- Noturīga pret mikroorganismiem;
- Tonējama ar minerālajiem pigmentiem;
- Pilnīgi matēta;
- Nesatur šķīdinātājus.

### Komponentes:

- Kaļķhidrāts;
- Inertās pildvielas;
- Tehnoloģiskās piedevas.

### Tehniskie dati:

Agregātstāvoklis	Pulverveida
Malums	≤200 μm
Krāsa	Balta
Spīdums	Pilnīgi matēta
Bērtais blīvums	0,85 g/cm <sup>3</sup>
pH	11 – 13,5
Pievienotā ūdens daudzums uz 1 kg sausās krāsas	~ 0,7 litri
Šķīdinātājs	Tīrs ūdens
Žūšanas laiks pie 23°C un relatīvā gaisa mitruma 50%	~1-2 h

### Pamatnes sagatavošana:

- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām;
- Ļoti poraina, vāji saistīta vai kritaina virsma jānotīra līdz stingrai pamatnei, nelīdzenumi jāizlīdzina;
- Plaisas un spraugas jāiztīra un jāsalabo ar virsmai līdzīgu sastāvu;
- Uz virsmas esošā organiskā krāsa pilnīgi jānoņem!
- Stipri un nevienmērīgi uzsūcošas pamatnes jāgruntē ar SAKRET KS-P vienā kārtā. Grunti jāuzklāj vienmērīgā kārtā, lai neveidojas notecējumi. Grunti KS-P jāpielieto arī gadījumos, ja nepieciešama virsmas pārkrāsošana;
- Pirms krāsošanas rūpīgi jānosedz apkārtējās stikla, keramikas, klinkera un metāla virsmas (kaļķa krāsai ir sārmaina iedarbība).

## SAKRET DPC

## Cementa - kaļķa krāsa

03 02 2021

### Izstrāde:

- Sauso krāsu, tīrā traukā jā sajauc ar tīru ūdeni;
- Ja krāsu ir paredzēts tonēt, tad komplektā piegādājam sauso pigmentu. Atsevišķā tīrā traukā pigmentam jāpievieno daļu no krāsai paredzētā ūdens. Rūpīgi jāsamaisa. Otru daļu ūdens jāpievieno sausai krāsai, lai izveidotos krāsas pasta. Izšķīdušo pigmentu jāpievieno krāsas pastai, rūpīgi to samaisot;
- Uzklāj ar otu (sareni), klājot vienā virzienā un ieturot vienāda biezuma slāni;
- Krāsu visu krāsošanas laiku regulāri jāmaisā, lai neveidotos noslāņošanās;
- Uzsākot krāsošanu, jāiejauc tādu daudzumu krāsas, lai pietiek pilnu plakņu nokrāsošanai no vienas ēkas stūra līdz otram;
- Uzklājot krāsu uz dažādas struktūras virsmām, vizuālais efekts var radīt iespaidu par toņa atšķirībām;
- Ja krāsa tiks uzklāta uz nevienmērīgi izžuvušas virsmas, tad dažādās zonās var parādīties pleķi, kas vēlāk neizzudīs;
- Virsmu jākrāso 2 kārtās ar 8 stundu starpslaņu žāvēšanu;
- Ārējā gaisa un virsmas temperatūra krāsošanas laikā  $\geq +5^{\circ}\text{C}$  un gaisa mitrums ne lielāks par  $\leq 80\%$ .

### Papildus norādījumi izstrādei:

- Krāsojamās virsmas labošanu jāveic, izmantojot kādu no SAKRET vēsturisko ēku apmetumiem;
- Ja nepieciešams virsmu izlīdzināt, jālieto SAKRET minerālās špakteles SFP, SFP Fine, LCC-0,5, LCC-1 vai CC;
- Ja tiek krāsotas konstrukcijas no svaiga betona vai iepriekš krāsota betona, vai cita veida minerālajiem blokiem, krāsojamās virsmas jā sagatavo līdzīgi kā pārkrāsojamās;
- **Krāsu nejaukt ar citiem materiāliem!** Tas var izraisīt krāsas īpašību kardinālas izmaiņas;
- Instrumentus jāmazgā ar ūdeni uzreiz pēc darbu veikšanas;
- Izstrādes temperatūra  $+5^{\circ}\text{C}$  līdz  $+25^{\circ}\text{C}$ .

### Patēriņš, $\text{kg}/\text{m}^2$ :

- Kokšķiedras plāksne – 2,00;
- Silikāta ķieģelis – 0,50;
- Betons (sausis) – 0,30;
- Sakret CLP+ - 0,42;
- SAKRET SBP – 0,65;
- SAKRET HML1 – 0,26;
- SAKRET HML 4 – 0,40;

Patēriņš norādīts, krāsojot 2 kārtās un atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, kā arī no krāsošanas metodes un apstākļiem.

### Iepakojums:

- PP spainis 10 kg/ pilna palete 33 gab.

### Uzglabāšana:

- Uzglabāšanas termiņš oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 24 mēneši ;
- Glabāt pie temperatūras  $+5^{\circ}\text{C}$  līdz  $+30^{\circ}\text{C}$ .

### Utilizācija:

- Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām.

### Drošības informācija:

- Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.

### Papildus informācija:

- Krāsošanas un žūšanas laikā virsmu sargāt no atmosfēras nokrišņiem, stipra vēja un tiešu saules staru iedarbības;
- Tehniskie dati attiecas uz temperatūru  $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$  un relatīvo gaisa mitrumu  $50\pm 5\%$ .

**SAKRET DPC****Cementa - kaļķa krāsa**

03 02 2021

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Balta A bāze	10 kg	33 gb./pal.	4751006565500
Balta C bāze	10 kg	33 gb./pal.	4751006568518

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi.

Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju.

Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības - ekspluatāciju īpašību deklarācijā.