



## SAKRET BAM- GĪDAS IZLĪDZINOŠĀ MASA

21 10 17

Grīdu pamatnes izlīdzināšanai un slīpumu izveidošanai (stiprības klase C20 saskaņā ar standartu LVS EN 13813:2005L).

**Pielietojums:**

- Minerālo grīdu pamatnes ar spiedes stiprību  $\geq 25 \text{ N/mm}^2$  izlīdzināšanai un slīpumu izveidošanai.
- Piemērots telpām ar paaugstinātu mitrumu (pagrabi, ūdens notekas, garāžas, mazgātavas).
- Uz izlīdzināto virsmu var klāt dažādus grīdu pārklājumus (grīdas flīzes, peldošo parketu, linoleju, mīkstos grīdas pārklājumus).
- Ārdarbiem un iekšdarbiem.
- Piemērots apsildāmo grīdu ierīkošanai.
- Izstrādājams ar rokām vai maisītāju.

**Īpašības:**

- Augsta mehāniskā un klimatiskā noturība.
- Pelēkā krāsā.

**Komponentes:**

- Portlandcements.
- Inertās pildvielas.
- Tehnoloģiskās piedevas.

**Tehniskie dati:**

Pievienojamais ūdens daudzums uz:	25 kg	Grīdu izlīdzināšanai aptuveni 6,0-6,5 l Slīpumu veidošanai aptuveni 4,0-4,5 l
Nobriešanas laiks:	aptuveni 3 min.	
Izstrādes laiks:	aptuveni 40 minūtes	
Slāņa biezums:	3 – 40 mm	
Gaisa un pamatnes temperatūra:	no +5°C līdz +25°C	
Spiedes stiprība pēc 28 diennaktīm:	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$	
Maksimālais grauda izmērs:	$\leq 2,5 \text{ mm}$	
No 25 kg sausa maisījuma var pagatavot:	aptuveni 16,2 litrus javas	
Ugunsdrošības klase	A1 (nedegošs)	

**Pamatnes sagatavošana:**

- Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.
- Īpaši blīvas un gludas virsmas apstrādāt ar abrazīvu materiālu.
- Stipri uzsūcošas minerālās virsmas jāgruntē ar grunti **SAKRET BG** vai ar ūdeni atšķaidītu koncentrētu grunti **SAKRET UG**, attiecībā 1:2.

**Izstrāde:**

- Sauso maisījumu iejaukt tīrā traukā ar aukstu, tīru ūdeni līdz izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem.
- Sagatavoto javu izturēt 3 minūtes un atkārtoti samaisīt.
- Visus darbus jāveic ievērojot grīdu iekļāšanas tehnoloģijas noteikumus.

**Papildus norādījumi izstrādei:**

- Vietās ap kolonnām, sienu savienojuma vietām u.c. jāizmanto kompensācijas lenta.
- Lielu virsmas laukumu konstrukcijās, jāievēro deformācijas šuvju intervālus.
- Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!

**Patēriņš:**

- Aptuveni. 16 kg/m<sup>2</sup> sausā maisījuma, ja slāņa biezums ir 10 mm.

**Iepakojums:**

- Papīra maisi 25 kg / pilna palete 48 gb.



## SAKRET BAM- GĪDAS IZLĪDZINOŠĀ MASA

21 10 17

### Uzglabāšana:

- Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt.
- Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši.

### Utilizācija:

- Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu.
- Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā papīru, kurš laminēts ar plēves starpkārtu.

### Drošības informācija:

- Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini!
- Satur šķīstošā sešvērtīgā hroma Cr (VI) jonus  $\leq 0,0002\%$ .
- Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.

### Papildus informācija:

- Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras ( $> +25^{\circ}\text{C}$ ).
- Tehniskie dati attiecas uz temperatūru  $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$  un relatīvo gaisa mitrumu  $50\pm 5\%$ .
- Ražotāju norāda burti pēc datuma: EST - OŪ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB SAKRET LT.

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Pelēka	25 kg	48 gb./pal.	4751006560765

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdz sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.